

CEKOL PRO X1

Dwufunkcyjna masa szpachlowa

- Wygładzanie finiszowe
- Spoinowanie płyt GK z taśmą

IDEALNIE BIAŁA



ZASTOSOWANIE

CEKOL PRO X1 jest przeznaczona do szpachlowania powierzchni betonowych, gipsowych, tynków cementowo – wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych oraz powłok malarskich charakteryzujących się wysoką przyczepnością do podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć pozostałości farb olejnych oraz luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń.

Gruntowanie: podłoża zwarte i czyste nie wymagają gruntowania. Podłoża silnie chłonne, słabe lub osypujące się należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym z serii CEKOL DL.

WŁAŚCIWOŚCI

Produkt umożliwia również spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej. Gładź należy stosować wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE

Przygotowanie masy: gładź jest gotowa do użycia. Aplikując wałkiem lub maszynowo masę należy wymieszać mieszadłem mechanicznym. W razie potrzeby można dostosować konsystencję, dolewając max. 1 litr wody na 20 kg masy. Efekt wydzielania się płynu na powierzchni masy w okresie jej przechowywania jest zjawiskiem naturalnym i w takiej sytuacji należy ją wymieszać do jednolitej konsystencji.

Spoinowanie płyt GK: nieoryginalne krawędzie płyt należy bezzwłocznie zagruntować gruntem CEKOL DL-80. Szpachlowanie spoin należy wykonać w co najmniej dwóch warstwach. Gotową masę nałożyć na spoinowaną powierzchnię, a następnie bezzwłocznie wtopić w nią materiał zbrojący – taśmę, fizelinę, siatkę. Spoinę należy ponownie wypełnić masą po wyschnięciu pierwszej warstwy.

Szpachlowanie: produkt należy nanosić na powierzchnię stosując narzędzia ze stali nierdzewnej, odpowiedni wałek lub maszynowo. Następną warstwę najlepiej nakładać już we wczesnej fazie schnięcia pierwszej warstwy techniką „mokre na mokre” tzn. w momencie, gdy gładź nie przywiera do dłoni, a jej powierzchnia staje się matowa – po ok. 1 godzinie od nałożenia poprzedniej warstwy.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, chroniąc od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 13936 +AC Konstrukcje budowlane
	EN 15824 Na wewnętrzne ściany, słupy, sufity i ściany działowe
Temperatura stosowania:	+5°C do +35°C
Grubość warstwy:	do 3 mm
Wydajność z opakowania:	szpachlowanie do 20 m ²
	spoinowanie do 80 mb spoiny
Czas schnięcia:	uzależniony jest od grubości nałożonej warstwy i warunków otoczenia: ok. 6 godzin przy warstwie o grubości około 1-2 mm (w temperaturze ok. +22°C±2 °C i wilgotności 30%)
Przyczepność:	≥ 1,1 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie:	> 350 N
Standard szpachlowania	Q1, Q2, Q3, Q4
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 20kg	EAN 5906474220201
CN	32141090

UWAGI

1. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.
2. Dalsze prace: po wyschnięciu możliwe są korekty powierzchni za pomocą siatki do szlifowania lub papieru ściernego o gradacji 150 - 220. Malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gładzi.