

Unionlub® Dynamic

Wodoodporny smar do średnich temperatur

- PRODUKT** Całkowicie wodoodporny, antykorozyjny i przeciwutleniający smar plastyczny. Zalecany do smarowania w średnich temperaturach w obecności wody. Produkty i fabryki Aluchem posiadają certyfikat koszerności.
- CECHY** Jasnożółty kolor, dobra przyczepność, średnia moc EP, całkowita wodoodporność nawet podczas zanurzenia.
- UŻYCIE** Łożyska do myjni i kruszarek oraz łożyska, sworznie i przeguby do maszyn do robót ziemnych.
 Łożyska narażone na silne strumienie wody, łożyska dla przemysłu papierniczego, pracujące w wilgotnym środowisku.

Dane Techniczne	Metoda	Jed.	Typowe Wartości
Kolor	-	-	Żółtawy brąz
Wygląd	-	-	Kleisty, jednorodny
NLGI	-	-	2
Zagęszczacz	-	-	Wapń
Penetracja w 25°C	ASTM D 217	dmm	265 – 295
Stabilność penetracji (1000,000 podwójnych uderzeń)	ASTM D 217	dmm	max + 50
Temperatura kroplenia	ASTM D 566	°C	145
Zakres temperatury roboczej	-	°C	- 20 – 120
Odporność na wymywanie	ASTM D 1264	%	< 5
Test ścinania	ASTM D 1263	%	< 5
Separacja oleju od wody po 50h w 100°C	ASTM D 972	%	< 5
Temperatura krzepnięcia	-	°C	- 30
4-kulowy test zużycia	ASTM D 2266	mm	< 0,65
4-kulowy test spawu	ASTM D 2596	kg	250
Gęstość w 20°C	ASTM D 1298	g/cm ³	0,887

Ed.
May
.17

ALUCHEM S.p.A.
 Via Abbiategrasso, 20080 Cislano (MI)
 Tel. +39 0290119979 - Fax +39 0290119978
 info@aluchem.it - www.aluchem.it



The data in this product information is based on our general experience and knowledge. It constitutes neither an assurance of product properties nor does it release the user from the obligation of performing preliminary tests with the selected.



Dystrybucja w Polsce
 info@mapesmary.pl
 tel. +48 604 476 498
 www.mapesmary.pl

MAPE SMARY sp. z o.o.
 Leśniakowizna
 ul. Kasprzykiewicza 149
 05-200 Wołomin

