

## Karta techniczna

# Taśma dekarska BUTAPE

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                                                                                                                                         | Taśma dekarska BUTAPE przeznaczona do tymczasowych zabezpieczeń połaci dachowych oraz doszczelnienia elementów wystających ponad pokrycie dachowe. |
| Materiał                                                                                                                                                                     | Lakierowany laminat Al/PET<br>Butyl                                                                                                                |
| Grubość taśmy Butape                                                                                                                                                         | 0,6÷1,0 mm( $\pm 0,10$ mm) – standard 0,65( $\pm 0,05$ ) mm                                                                                        |
| Grubość folii PET i lakieru                                                                                                                                                  | $\geq 16 \mu\text{m}$                                                                                                                              |
| Szerokość taśmy                                                                                                                                                              | 75,100,150,300( $\pm 3,0$ )mm                                                                                                                      |
| Długość taśmy                                                                                                                                                                | 10( $\pm 0,05$ ) m                                                                                                                                 |
| Kolor                                                                                                                                                                        | Czarny, Antracyt, Ceglasty, Brąz, Aluminium                                                                                                        |
| Klasyfikacja korozyjności                                                                                                                                                    | C1, C2, C3                                                                                                                                         |
| Maksymalna siła rozciągająca                                                                                                                                                 | $\geq 110 \text{ N/50 mm}$                                                                                                                         |
| Wydłużenie względne                                                                                                                                                          | $\geq 10 \%$                                                                                                                                       |
| Odporność na temperaturę                                                                                                                                                     | -30°C do +90°C                                                                                                                                     |
| Temperatura aplikacji                                                                                                                                                        | +5°C do +40°C                                                                                                                                      |
| Wytrzymałość złącza taśma/podłoże na oddzieranie N/50mm<br>- taśma - podłoże ceramiczne<br>- taśma - podłoże betonowe<br>- taśma - blachodachówka<br>- taśma - PVC-U         | $\geq 30$<br>$\geq 15$<br>$\geq 25$<br>$\geq 25$                                                                                                   |
| Wytrzymałość złącz : taśma/pokrycie dachowe na ścinanie, N/50mm<br>- taśma - blachodachówka<br>- taśma - podłoże ceramiczne<br>- taśma - podłoże betonowe<br>- taśma - PVC-U | $\geq 100$<br>$\geq 100$<br>$\geq 100$<br>$\geq 100$                                                                                               |
| Reakcja na ogień                                                                                                                                                             | NPD                                                                                                                                                |
| Substancje niebezpieczne                                                                                                                                                     | Brak                                                                                                                                               |

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski



Skórzewo 25.11.2020 r.