

Karta techniczna

Spectral SOFT

Szpachlówka wielofunkcyjna

Dwuskładnikowa szpachlówka wielofunkcyjna

PRODUKTY POWIĄZANE

Betox 50PC

Utwardzacz

WŁAŚCIWOŚCI

- Uniwersalna szpachlówka poliestrowa
 - Łączy w sobie cechy szpachlówki wypełniającej i wykańczającej
 - Bardzo łatwa aplikacja
 - Znakomite szlifowanie
 - Gładka powierzchnia

PODŁOŻA		
Stare powłoki lakierowe	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić.	
Laminaty poliestrowe	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 ÷ P120, odtłuścić.	
Stal	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 ÷ P120, odtłuścić.	
Stal ocynkowana	Odtłuścić, zmatować włókniną ścierną, odtłuścić.	
Aluminium	Odtłuścić, zmatować włókniną ścierną, odtłuścić.	
Podkłady akrylowe 2-komponentowe	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić.	
UNDER 385	Od 30 minut do 12 h w 20°C: bez szlifowania Powyżej 12 h: odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić	
Uwaga: Szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.		
PROPORCJE MIESZANIA		
	Spectral SOFT UTWARDZACZ	Wagowo
		100 g 2 g
ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH		
VOC II/B/b limit*	250 g/l	
VOC rzeczywiste	90 g/l	
* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE		
WARUNKI APLIKACJI		
Zaleca się aplikację szpachlówki w temperaturze wyższej niż +10°C.		
APLIKACJA		
	Oczyszczyć i przeszlifować powierzchnię.	
	Odtłuścić Spectral EXTRA 785.	
	Wymieszać dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru. Przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza. Zaleca się stosować dozownik szpachlówki w celu uzyskania odpowiednich proporcji składników.	
	Szpachlować. Grubość warstwy nie większa niż 5 mm.	

	4 ÷ 6 minut/ 20°C	
CZASY UTWARDZANIA		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 minut	10 minut
UWAGA: Czasy utwardzania odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów.		
SUSZENIE PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI		
	Odległość Czas w zależności od rodzaju i mocy lampy	Stosować się do zaleceń producenta sprzętu Okolo 5 min.
SZLIFOWANIE		
	Zgrubne	P80 ÷ P120
	Wykańczające	P180 ÷ P240
KOLOR		
Beżowy		
CZYSZCZENIE SPRZĘTU		
Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych		
WARUNKI PRZECHOWYWANIA		
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.		
TERMINY PRZYDATNOŚCI		
Spectral SOFT	24 miesiące/20°C	
UTWARDZACZ	18 miesięcy/20°C	
BEZPIECZEŃSTWO		
Patrz Karta Charakterystyki		
INNE INFORMACJE		
Numer rejestrowy: 000024104		
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.		