

NEOTEXTILE®

KARTA TECHNICZNA 1/1

Poliestrowa włóknina zbrojąca stworzona specjalnie do systemów hydroizolacyjnych

ZASTOSOWANIA

- Wzmocnienie powłokowych systemów takich jak Neorooft®, Silatex® Super, Neoproof® PU W, Neoproof® PU W-40, Revinex® Roof
- Rekomendowany do mostkowania spękań i nierówności
- Kompatybilna z różnorodnymi materiałami budowlanymi, również podłożami metalowymi, w celu ich łączenia

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY

- Łatwa a aplikacji
- Nie przerywa się
- Nie wymaga wysokiego zużycia materiału w celu nasączenia
- Zwiększa trwałość i wytrzymałość systemów hydroizolacyjnych

DANE TECHNICZNE

Właściwości	Metoda badania	Wartość
Waga	EN ISO 9864	50 gr/m ²
Grubość	EN ISO 9863/1	0,45 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 10319	1,0 kN/m
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu	EN ISO 10319	≥ 50%
Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)	EN ISO 12236	150 N
Odporność na przebicie dynamiczne (test Cone Drop)	EN ISO 13433	> 50 mm

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotować podłoże poprzez zastosowanie odpowiedniego gruntu. Następnie aplikować pierwszą warstwę wybranego produktu i nałożyć Neotextile®. Następnie należy nałożyć jeszcze dwie warstwy produktu (pierwszą metodą „mokro na mokro”, a kolejną po czasie wskazanym w karcie technicznej).

MAGAZYNOWANIE

Nieograniczone.