



WINJOINT BAND

Kod Art. Patrz Lista
Transportowa
Wydana dnia 16.04.2011
Rewizja nr 01
Strona 1 z 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Specjalna powleczona dzianina, której właściwościami są rozszerzanie w kierunku poprzecznym i brak elastyczności podłużnie, cienka, o wysokiej wytrzymałości, z dodatkowym włókninem od spodu zapewnia lepsze wiązanie. Może być stosowany z WINGRIP BITUMINOSO, WINGUM PLUS H₂O, płynnymi membranami hydroizolacyjnymi i cementowymi powłokami modyfikowanymi polimerami.

ZASTOSOWANIE

Łączenie i uszczelnianie połączeń pod płytkami. W konstrukcjach narażonych na ruchy termiczne i dynamiczne. Reparacje i pokrycie szkód konstrukcyjnych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Opis:	Specjalna powlekana dzianina: przedłużenie w kierunku poprzecznym i sztywna podłużnie, cienka, o wysokiej wytrzymałości, dodatkowa włóknina z tyłu zapewnia lepsze wiązanie
Skład materiału:	Podłoże: dzianina poliestrowa, trwałe wykończenie Powłoka: elastomer termoplastyczny, odporny na starzenie
Applikacja:	Stosowana w szczelinach dylatacyjnych i innych połączeniach konstrukcyjnych
Kolor:	szary
Całkowita szerokość/szerokość pokrycia:	100/50 mm
Całkowita grubość (około):	0,7 mm
Waga materiału (około):	31 g/m
Odporność na temperaturę:	min./max - 30°C / + 90°C
Długość rolki :	50m

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

Właściwości fizyczne:	DIN	Wartość
Ciśnienie rozrywające: max	Internal	> 4,0 bar
Obciążenie zrywające wzdłużne	DIN EN ISO 527-3	155 N/15mm
Obciążenie zrywające poprzeczne	DIN EN ISO 527-3	63 N/15mm
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	DIN EN ISO 527-3	33%
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	DIN EN ISO 527-3	138%
Siła absorpcji przy 25% elastyczności poprzecznej	DIN EN ISO 527-3	1,5 N/mm
Siła absorpcji przy 50% elastyczności poprzecznej	DIN EN ISO 527-3	2,0 N/mm
Odporność na ciśnienie wody	DIN EN 1928 (versione B)	> 1,5 bar
Odporność na U.V.: min.	DIN EN ISO 4892-2	500 h

Karta techniczna jest wydawana na podstawie naszej najlepszej praktycznej wiedzy technicznej i ma charakter wyłącznie orientacyjny. Nie będąc jednak w stanie bezpośrednio interweniować w warunkach miejsc pracy i wykonywania robót, stanowi ogólne wskazanie, które nie jest wiążące dla WINKLER. Podane informacje nie oznaczają, że klient jest zwolniony z obowiązku osobistego testowania naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania. Klient jest również zobowiązany do sprawdzenia, czy ta karta danych technicznych jest ważna dla danej partii produktów, która go interesuje i nie została zastąpiona, jak w przypadku wymiany na kolejną edycję. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, najpierw skontaktuj się z naszym Biurem Technicznym. WINKLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego ostrzeżenia. Ta wersja anuluje i zastępuje wszelkie inne poprzednie wersje.



WINJOINT BAND

Kod Art. Patrz Lista
Transportowa
Wydana dnia 16.04.2011
Rewizja nr 01
Strona 2 z 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

Zerwanie przy rozciąganiu	wewnętrzne	> 60%
Obciążenie rozciągające	wewnętrzne	> 150 N/5 cm
Max. początkowa szerokość szczeliny: - 3 cm - 5 cm	wewnętrzne	5,44 /mL 6,55 /mL

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA

Właściwości chemiczne	Oporność po przechowywaniu przez 7 dni w temperaturze pokojowej w następujących chemikaliach	+ = odporny 0 = osłabiony - = nieodporny
Hydrochloric acid 3%	wewnętrzne	+
Sulphuric acid 35%	wewnętrzne	+
Citric acid 100g/l	wewnętrzne	+
Lactic acid 5%	wewnętrzne	+
Potassium Hydroxide 3% / 20%	wewnętrzne	+ / 0
Sodium hypochlorite 0,3g/l	wewnętrzne	+
Salt water (20g/l Sea water salt)	wewnętrzne	+

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Dokładnie wyczyść powierzchnię, aby wyeliminować: kurz, luźne materiały oraz substancje obce lub ograniczające przyczepność. Usuń możliwe zastoje wody. Na powierzchniach metalowych usuń wszystkie resztki farb lub utleniania.

APLIKACJA

Najpierw zastosuj wybrany produkt hydroizolacyjny (w płynie) na grubość 1 mm na bocznej stronie taśmy i na szerokość wychodzącą poza pasek kryjący. Rozłóż taśmę tak, by przylegała do pokrytej płynną hydroizolacją powierzchni po jej bokach. W razie potrzeby docisnij szpachelką, by uzyskać lepsze połączenie.

Nałóż drugą warstwę, aby zoptymalizować i zakończyć adhezję. Aby uzyskać porady dotyczące nakładania się i łączenia za pomocą BC SEAL BAND, patrz arkusz danych technicznych.

ZUŻYCIE

Szerokość rolki: 50mm (100mm w tym paski)

Długość rolki: 50m

Karta techniczna jest wydawana na podstawie naszej najlepszej praktycznej wiedzy technicznej i ma charakter wyłącznie orientacyjny. Nie będąc jednak w stanie bezpośrednio interweniować w warunkach miejsc pracy i wykonywania robót, stanowi ogólne wskazanie, które nie jest wiążące dla WINKLER. Podane informacje nie oznaczają, że klient jest zwolniony z obowiązku osobistego testowania naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania. Klient jest również zobowiązany do sprawdzenia, czy ta karta danych technicznych jest ważna dla danej partii produktów, która go interesuje i nie została zastąpiona, jak w przypadku wymiany na kolejną edycję. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, najpierw skontaktuj się z naszym Biurem Technicznym. WINKLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego ostrzeżenia. Ta wersja anuluje i zastępuje wszelkie inne poprzednie wersje.



WINJOINT BAND

Kod Art. Patrz Lista
Transportowa
Wydana dnia 16.04.2011
Rewizja nr 01
Strona 3 z 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

PORADY

Dokładnie wyczyść powierzchnię, aby wyeliminować: kurz, luźne materiały oraz substancje obce lub ograniczające przyczepność. Przed zakończeniem aplikacji pozostaw wybrany produkt wiążący do wyschnięcia. Dbaj o połączenie wykonane podczas kolokacji podłogi, chyba że są inne instrukcje. Unikaj ekspozycji na promieniowanie U.V. ponad 10 dni.

PAKOWANIE

50 m rolki.

MAGAZYNOWANIE

Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI OSTOŻNOŚCI

Aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa, użytkownik musi zapoznać się z najnowszą kartą charakterystyki, zredagowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, która zawiera dane fizyczne, toksyczne i inne dotyczące używanego produktu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie wyrzucać produktu i/lub pustych pojemników poza miejscami do tego wyznaczonymi. W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobów usuwania odpadów, użytkownik powinien odnieść się do najnowszej Karty Bezpieczeństwa.

Karta techniczna jest wydawana na podstawie naszej najlepszej praktycznej wiedzy technicznej i ma charakter wyłącznie orientacyjny. Nie będąc jednak w stanie bezpośrednio interweniować w warunkach miejsc pracy i wykonywania robót, stanowi ogólne wskazanie, które nie jest wiążące dla WINKLER. Podane informacje nie oznaczają, że klient jest zwolniony z obowiązku osobistego testowania naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania. Klient jest również zobowiązany do sprawdzenia, czy ta karta danych technicznych jest ważna dla danej partii produktów, która go interesuje i nie została zastąpiona, jak w przypadku wymiany na kolejną edycję. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, najpierw skontaktuj się z naszym Biurem Technicznym. WINKLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego ostrzeżenia. Ta wersja anuluje i zastępuje wszelkie inne poprzednie wersje.