



WOOD H944 XTREM

WIELOZADANIOWY KLEJ HYBRYDOWY

KARTA TECHNICZNA

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Nie wymaga gruntowania podłoża
- Na powierzchnie ścian i podłóg
- Odpowiedni do klejenia na metalu, aluminium, stali
- Odpowiedni do klejenia na podłożu drewnianym
- Gotowy do użycia
- Uniwersalny
- Silny chwyt początkowy
- Bezwonny

OPIS PRODUKTU

WOOD H944 XTREM to uniwersalny, jednoskładnikowy klej hybrydowy oparty na technologii SMP. Utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Ze względu na szeroką gamę klejonych materiałów sprawdzi się do wszelkich drobnych napraw podłóg i ścian. Klej nie zawiera rozpuszczalników. Charakteryzuje się niską emisją zgodnie z GEVEMICODE EC1.

ZASTOSOWANIE

WOOD H944 XTREM jest przeznaczony do klejenia okładzin drewnianych, ceramicznych i kompozytowych na ścianach i podłogach, na wszelkiego typu powierzchniach betonowych, gipsowych, drewnianych, metalowych, płyt g-k, ceramiki, jeżeli tylko podłoża są odpowiednio nośne do klejenia parkietu/boazerii. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, beton, jastrychy cementowe, anhydrytowe (istotna ocena stanu technicznego), stare płytki, stare parkiety, płyta OSB i sklejka, podłoża metalowe, aluminiowe, stalowe.

DANE TECHNICZNE

Baza	Polimery modyfikowane silanami
Kolor	białawy
Gęstość	ok. 1,55 g/cm ³
Czas otwarty	ok. 40 minut
Warunki pracy	Temperatura powietrza optymalnie między +18°C a +23°C. Temp. podłoża min. 15°C. Temp. powietrza min. 10°C. Wilgotność względna powietrza maks. 65%.
Możliwość chodzenia	po ok. 12 godzinach
Pełne utwardzenie	po ok. 7 dniach



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być zwarte i nośne, wolne od kurzu, pyłu, smarów, olejów i innych substancji pogarszających przyczepność. Klej nie wymaga gruntowania podłoża. Szczególnie odradza się gruntowanie środkami akrylowymi z powodu możliwości pogorszenia przyczepności kleju do podłoża. Wilgotność jastrychów cementowych nie może przekraczać 2,0%CM dla posadzek nieogrzewanych i 1,8%CM dla posadzek ogrzewanych. Wilgotność jastrychów anhydrytowych nie może przekraczać 0,5%CM dla posadzek nieogrzewanych i 0,3%CM dla posadzek ogrzewanych. Jeżeli podłoże cementowe jest zbyt wilgotne lub ułożone bezpośrednio na gruncie należy zastosować odpowiednią membranę przeciwwilgociową w zależności od stopnia zawilgocenia podłoża np. HYTEC E336 XTREM lub HYTEC E736 TURBO (zapoznać się z kartami technicznymi wyrobów). W przestrzeniach sanitarnych również zaleca się zastosowanie membran przed układaniem parkietu. Całkowicie odradza się stosowanie membran przeciwwilgociowych na podłożach anhydrytowych czy gipsowych z powodu słabej odporności tych materiałów na stały kontakt z wodą.

Zaleca się wygładzenie i wyrównanie powierzchni stosując odpowiedni grunt i masę samopoziomującą.

Słabo nośne podłoża można wzmocnić gruntem poliuretanowym HYTEC P510 RENORAPID.

Parkiet przygotować do montażu zgodnie z instrukcją producenta.

Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 48 godzin przed podjęciem prac. Instalację należy ponownie uruchomić po 7 dniach od zakończenia montażu parkietu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem klej ogrzać do temperatury +18°C. Po otwarciu zdjąć folię i usunąć powstały naskórek na powierzchni kleju. Nie mieszać naskórka z klejem. Nie prowadzić prac parkieciarskich w temperaturze poniżej +10°C.

Klej rozprowadza się za pomocą pacy zębatej dobranej odpowiednio do rodzaju deski. Deskę należy wtopić w klej w czasie do 40 minut od aplikacji

NARZĘDZIA

Paca zębata, szpachelka z tworzywa lub stali nierdzewnej.

CZYSZCZENIE

Świeże plamy oraz zanieczyszczone klejem narzędzia należy oczyścić uniwersalnymi ściereczkami czyszczącymi HANDY WIPES. Utwardzony klej usunąć mechanicznie.

ZUŻYCIE

TYP PACY	ZUŻYCIE
B11	ok. 1,2 kg/m ²
B12	ok. 1,3 kg/m ²

UWAGI

Przechowywać parkiet w pomieszczeniu przez kilka dni przed instalacją (w celu ustabilizowania się drewna zgodnie z wymogami temperaturowo-wilgotnościowymi). Przestrzegać warunków przechowywania określonych przez producenta parkietu. Podczas instalacji sprawdzić, czy wilgotność otoczenia nie przekracza 65%. W przypadku klejenia parkietu na ogrzewaniu podłogowym należy wyłączyć je na 48 godzin przed układaniem podłogi i stopniowo przywracać do działania po 7 dniach od zakończenia prac.

Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu, w szczególności warunków obróbki i możliwości klejenia wykorzystanego parkietu.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30605711	Wiadro 15 kg

ATESTY



GISCODE

RS 10

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- HYTEC E736 TURBO
- GRIP A936 XPRESS
- GRIP X910 FILL&WOOD
- SL C310 CLASSIC
- SL C750 POLYRAG
- SL C920 RENO ST
- HANDY WIPES

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.