



Podkład gruntujący bitumiczny



Koncentrat wodorozcieńczalny na bazie emulsji bitumicznej. Stosowany jako podkład gruntujący na wszystkie chłonne i mineralne podłoża, jak np. mur z cegły wapienno-piaskowej, tynk, beton komórkowy, pod bitumiczne uszczelnienia Sopro KSP 652, Sopro KD 754 i SoproThene 878. Przy obróbce nie wydzielają się łatwopalne lub szkodliwe dla zdrowia opary.

- Poprawia przyczepność do podłoża
- Szybkoschnący
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Rozcieńczany wodą w proporcji 1:10
- Łatwy w obróbce
- Do aplikacji wałkiem, szpachelką, pędzlem lub metodą natryskową

Zastosowanie	Do przygotowania chłonnych i mineralnych podłoży pod nakładane powłoki uszczelniające z Sopro KMB 651, Sopro KSP 652 i Sopro KD 754. Poprawia przyczepność do podłoża. Do stosowania na suche i lekko wilgotne podłoża.
Właściwe podłoża	Na wszystkie mineralne, chłonne podłoża jak np. mur z cegły wapienno-piaskowej, tynki i beton komórkowy. Podłoża muszą być oczyszczone z zafuszczeń i olejów oraz muszą być suche lub matowo-wilgotne.
Proporcje mieszania	Sopro KDG 751 : woda = 1:10
Możliwość dalszej obróbki	Po osiągnięciu stanu matowo-wilgotnego, w zależności od temperatury i właściwości podłoża, po 2-3 godzinach
Kolor	Czarny
Zużycie	20-30 g/m ² koncentratu, w zależności od chłonności podłoża
Temperatura stosowania	Od +5°C do maks. +30°C (podłoże, powietrze, materiał)
Składowanie	W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, na paletach, maks. 18 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Opakowanie	Wiadro 5 kg
Właściwości	Podkład gruntujący bitumiczny Sopro KDG 751 jest koncentratem, wytworzonym na bazie emulsji bitumicznej do zastosowań zgodnie z normą DIN 18533 cz. 3, nie zawierającym rozpuszczalników, rozcieńczalnym wodą (w proporcji 1:10). Jako podkład gruntujący stosowany jest na chłonne, mineralne podłoża pod następnie nakładane bitumiczne masy uszczelniające Sopro KMB 651, Sopro KSP 652 i Sopro KD 754. Podkład Sopro KDG 751, rozcieńczony w proporcji 1:10, zwiększa przyczepność nakładanych uszczelnień bitumicznych do podłoża. Podczas obróbki nie wydzielają się łatwopalne ani szkodliwe dla zdrowia opary. Szybkoschnący. Wskazane jest, aby powłoka grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniającej nakładana była w tym samym dniu co podkład Sopro KDG 751.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być nośne, czyste oraz pozbawione mleczka cementowego, luźnych oraz zmniejszających przyczepność warstw (np. kurz, olej, wosk, środki antyadhezyjne, wykwity, spieki, pozostałości lakierów i farb do betonu). Wystające pozostałości zaprawy należy usunąć, ostre krawędzie sfazować. Podłoże musi być chłonne i możliwie suche. Wilgoć budowlana jest dopuszczalna. Miejsca nasączone wodą lub znajdujące się pod działaniem wody kapilarnej nie stanowią odpowiedniego podłoża.

Podłoże suche lub mocno chłonne należy zwilżyć.

Wewnętrzne naroża i połączenia ściana-podłoże należy wyokrąglić przy użyciu szybkowiążącej szpachli wyrównawczej Sopro RAM 3® lub Sopro AMT 468. Szczeliny i zagłębienia (np. spoiny w murach, ryflowane powierzchnie pustaków ściennych) powyżej 5 mm należy wypełnić szpachlą Sopro RAM 3® lub Sopro AMT 468.

Sposób użycia

Nie stosować na mokre podłoża, podczas mrozu, opadów deszczu, w przypadku ryzyka nadejścia deszczu lub w temperaturze powietrza i podłoża poniżej +5°C.

Podkład gruntujący bitumiczny Sopro KDG 751 rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:10.

Uwaga:

Zbyt mało rozcieńczony koncentrat Sopro KDG 751 może prowadzić do obsunięcia się świeżo nałożonych grubowarstwowych bitumicznych mas uszczelniających.

Podkład gruntujący Sopro KDG 751, rozcieńczony wodą w proporcji 1:10, nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub dostępnego w handlu urządzenia spryskującego np. spryskiwacza ogrodowego.

Na podłoże zagruntowane preparatem Sopro KDG 751, rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10, grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca może być zastosowana, gdy podkład gruntujący przeschnął. W zależności od warunków pogodowych następuje to po 2-3 godzinach.

Na podłożach betonowych po szalunkach, zamiast gruntowania, należy wetrzeć cienką warstwę (szpachlowanie drapane) bitumicznej masy uszczelniającej Sopro KMB 651, Sopro KSP 652 lub Sopro KD 754.

Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych odpowiednich produktów, dostępnych na www.sopro.pl.

Dane czasowe

Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23°C, przy względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe.

Narzędzia

Ławkowiec, szczotka, wałek z wełny owczej, pistolet natryskowy, opryskiwacz ogrodowy.

Czyszczenie narzędzi: wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Przechowywanie odpadów

Niezwiązane, zupełnie wysuszone pozostałości materiałów mogą być przechowywane jako gruz budowlany.

Całkowicie opróżnione, oczyszczone z zawartości produktu pojemniki mogą zostać poddane recyklingowi.

Wskazówki BHP

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Hasło ostrzegawcze: brak.

Wskazania zagrożeń: brak.

Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Polecenia specjalne: EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.