

	Wartość	Jednostka
Maksymalna temperatura robocza	1.000 1.832	°C °F
Gęstość nasypowa, w stanie suchym	225 14	kg/m ³ lb/ft ³
Wytrzymałość na ściskanie w temperaturze otoczenia (DS/EN ISO 8895_2006)	2,6 377	MPa lb/in ²
Wytrzymałość na zginanie (EN 993-6:1995)	1,4 203	MPa lb/in ²
Porowatość całkowita (EN 1094-4:1995)	91	%
Gazoprzepuszczalność (EN 993-4:1995)	0,08	×10 ⁻¹³ m ²
Ciepło właściwe	0,84 0,20	kJ/(kg×K) BTU/(lb×°F)
Współczynnik odwracalnej rozszerzalności cieplnej przy temp. 20 - 750°C (68 - 1.382°F)	5,5 3,1	×10 ⁻⁶ K ⁻¹ ×10 ⁻⁶ °F ⁻¹
Wytrzymałość na rozciąganie (EN 1607)	610 88,47	kPa lb/in ²
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności (EN 1604) przy temp. 23°C - 90%RH - 48 godzin	0,0	%
Przewodność cieplna (EN 12667), λ ₂₀₀ średnia	0,074	W/(m×K)

Analiza chemiczna, typowa			
Krzemionka	SiO ₂	47	%
Tlenek żelaza	Fe ₂ O ₃	0,1	%
Korund	Al ₂ O ₃	0,2	%
Tlenek magnezu	MgO	0,4	%
Tlenek wapnia	CaO	42	%
Tlenek sodu	Na ₂ O	0,1	%
Tlenek potasu	K ₂ O	0,1	%
Strata w czasie zapłonu przy temp. 1.025°C (1.877°F)	LOI	9	%

Badania reakcji na ogień (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasa A1	
Numer taryfy celnej HS (Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów)	6806.90.00	
Kolor	Szary	

Przedstawione dane są średnimi wynikami testów przeprowadzonych zgodnie ze standardowymi procedurami i podlegają wahaniom. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są przekazywane w dobrej wierze w ramach pomocy technicznej i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy prawo do pomyłek i błędów w druku. Numer referencyjny 31.3.2021

Wymiar	Długość	Szerokość	Grubość
Maksymalny	2.440mm	1.220mm	105mm
Minimalny	Zgodnie ze specyfikacją klienta	Zgodnie ze specyfikacją klienta	20mm
Standardowe tolerancje*	Do $\pm 2,5$ mm	Do $\pm 2,5$ mm	Do $\pm 1,5$ mm
Tolerancje przy obróbce*	Do $\pm 2,5$ mm	Do $\pm 2,5$ mm	Do $\pm 1,0$ mm

*Tolerancje związane z wymiarami zależą od długości i szerokości

Informacje ogólne

Nie wszystkie kombinacje wielkości dostępne są przy składaniu zamówień.

Skontaktuj się ze Skamol celem uzyskania informacji dotyczących konkretnych rozmiarów.

Standardowe wymiary

Sprawdź listę cen Skamol lub skontaktuj się ze Skamol celem przedłożenia swojego zamówienia.

Obróbka skrawaniem

Możliwe jest dostarczenie specjalnych kształtów wyciętych zgodnie ze specyfikacjami klienta dla konkretnych potrzeb.

Pakowanie

Produkty zostaną zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami Skamol.



Przedstawione dane są średnimi wynikami testów przeprowadzonych zgodnie ze standardowymi procedurami i podlegają wahaniom. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są przekazywane w dobrej wierze w ramach pomocy technicznej i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy prawo do pomyłek i błędów w druku. Numer referencyjny 31.3.2021

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com