

WOOD H100 PROJECT

HYBRYDOWY KLEJ DO PODŁÓG DREWNIANCH

KARTA TECHNICZNA HF1

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Gotowy do użycia
- Bezwodny, nie powoduje pęcznienia drewna
- Trwale elastyczny
- Bez rozpuszczalnika i silikonu (bezwonny)

OPIS PRODUKTU

Hybrydowy, trwale elastyczny klej do parkietu. Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu. Gotowy do użycia. Nie wymaga czasu wstępnego odparowania.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia parkietu mozaikowego, podłóg wykonanych zarówno z desek litych (do 100 mm szerokości), jak i dwu oraz trzywarstwowych, na podłożach chłonnych i niechłonnych.

DANE TECHNICZNE

Baza	hybrydowa
Kolor	beżowy
Czas otwarty	ok. 40 min.
Temperatura stosowania	+10°C do +30°C, temperatura podłoża nie mniejsza niż +10°C
Obciążenie ruchem pieszym	ok. 24 godziny
Pełne utwardzenie	ok. 24 do 48 godzin
Szlifowanie i lakierowanie	po 48 godzinach
Możliwość klejenia na ogrzewanie podłogowe	tak



RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, takie jak jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być suche (dla jastrychów cementowych do 2%, dla anhydrytowych do 0,5% wilgotności dla metody CM). W przypadku wilgotności podłoża większej niż dopuszczalna zastosować barierę odcinającą w postaci produktu HYTEC E336 XTREM. Powierzchnie muszą być również czyste, odtłuszczone, odpylone, mocne, nośne, stabilne, bez rys i spękań, ostrych krawędzi, wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie. Przed przygotowaniem podłoża zapoznać się z wymaganiami producenta parkietu. Wyszlifowany jastrych cementowy lub anhydrytowy oczyścić dokładnie odkurzaczem przemysłowym. Nie gruntować. Jastrych asfaltu lanego: nowy – powierzchnię oczyścić dokładnie odkurzaczem przemysłowym. Nie gruntować. Stare jastrychy z asfaltu lanego zagruntować produktem HYTEC E336 XTREM i następnie nieutwardzoną warstwę gruntu posypać piaskiem kwarcowym. Sprawdzić, czy płaskość podłoża mieści się w granicach: 5 mm różnicy na długości 2 m i 1 mm różnicy na długości 20 cm. W razie konieczności zastosować masę samopoziomującą Bostik o odpowiedniej klasie wytrzymałości (w zależności od natężenia ruchu w danym pomieszczeniu).

SPOSÓB UŻYCIA

Wzdłuż obwodu podłogi pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 5-8 mm między podłogą a ścianami. Wymiary szczeliny: 0,15% największego wymiaru powierzchni, którą należy pokryć podłogą.

WOOD H100 PROJECT nanosić na podłoże równomiernie szpachlą zębatą. Element parkietu natychmiast ułożyć na warstwie kleju i równomiernie docisnąć. Zabrudzenia z kleju natychmiast usunąć.

Zalecane pace zębate

Parkiet mozaikowy, dwuwarstwowy parkiet o grubości 9 mm, długości 40 cm): paca B2

Dwuwarstwowy parkiet gotowy do 100 cm długości: paca B3-B5

Dwuwarstwowy parkiet gotowy w formie desek do maks. długości 225 cm, trzywarstwowy parkiet gotowy w formie desek do maks. długości 225 cm, wielkoformatowe deski powinny być dociążone na końcach: paca B 5-B11

Podane ząbkowania stanowią jedynie możliwe rozwiązanie. Ostateczny wybór powinien zostać dokonany w odniesieniu do miejsca budowy, a zatem dostosowany do charakteru podłoża, długości desek oraz spodu elementów parkietu.

NARZĘDZIA

Paca zębata

ZUŻYCIE

Od 850-1350 g/m² w zależności od użytej pacy.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu nieutwardzony klej usuwać przy pomocy MEK lub acetonu.

UWAGI

Przestrzegać warunków przechowywania określonych przez producenta parkietu. Klej przed aplikacją powinien mieć temperaturę zbliżoną do warunków panujących w pomieszczeniu, ale mieszczącą się w zakresie określonym w sposobie przechowywania.

Podczas instalacji sprawdzić, czy wilgotność otoczenia nie przekracza 65%. Układanie na ogrzewanej podłodze wymaga całkowitego wyłączenia systemu na 48 godzin przed rozpoczęciem pracy. Po 7 dniach od pełnego utwardzenia się kleju należy stopniowo włączać ogrzewanie podłogowe.

Należy przestrzegać zaleceń producenta podłogi, w szczególności warunków obróbki oraz możliwość klejenia wybranego typu parkietu.

Nie kleić parkietu na podłoża o wilgotności powyżej 2% dla jastrychów cementowych i 0,5% dla anhydrytowych (pomiar metodą CM).

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

18 miesięcy od daty produkcji. Oryginalnie zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIE
30616480	worki aluminiowe 2x7 kg

ATESTY



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- masa samopoziomująca Bostik
- HYTEC E336 XTREM
- piasek kwarcowy

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.