

**FARBA ANTYPÓŚLIZGOWA SUREGRIP**

OPIS Farba Antypoślizgowa Suregrip to podłogowa farba antypoślizgowa. Jest to gotową mieszaniną do malowania podłogi, na odpowiednio zagruntowany beton, drewno, metal i włókno szklane. Zapewnia trwałe, dekoracyjne zabezpieczenie posadzki. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zalecenia stosowania Farba Antypoślizgowa Suregrip jest to zabezpieczająca powłoka na zewnątrz i do wewnątrz. Do zastosowania wszędzie gdzie wymagane są właściwości antypoślizgowe. Idealna na łodzie, schody i klatki schodowe, rampy dla niepełnosprawnych, bramy, tereny wokół maszyn i różnego rodzaju posadzki i powierzchnie gdzie wilgotność i inne substancje mogą sprawić, że podłoga może być śliska.

Nadaje się do stosowania na odpowiednio przygotowany beton, drewno, metal i włókno szklane.

Farba jest przystosowana pod ruch pieszego, lekki oraz sporadycznie ciężki ruch kołowy – dla codziennego ruchu kołowego sprawdź system powłok antypoślizgowych ProFloor Plus + dodatek antypoślizgowy.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Chropowate

Kolor Niebieski, czerwony, zielony, czarny, szary, jasno szary, biały, żółty sygnałowy

Gęstość 1,35 - 1,55 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 60%

Zawartość LZO 343 g/l
LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu Powyżej 32°C

Lepkość 6,5 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 6 godz., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 24 godz., przy 20°C
Do pełnej trwałości: 5 do 7 dni, przy 20°C
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

Grubość warstwy Mokrej: 100 – 150 mikronów
Suchej: 60 – 100 mikronów

Wydajność teoretyczna 6 – 10 m²/l przy suchej warstwie 60 - 100 mikronów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania	1 l; 2,5 l; 5 l
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Beton – zacierany mechanicznie oraz gładkie, zwarte powierzchnie należy najpierw zmatowić w celu zapewnienia dobrej przyczepności powłoki. Może to być wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy użyciu Kwasu Wytrawiającego Acid Etch. Oprócz poprawienia przyczepności, ta metoda usuwa również brud i mleczko cementowe. Nowy beton musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia się i wyschnięcia co może trwać do 3 miesięcy. Na nowy beton stosować Farbę Posadzkową Coo-Var rozcieńczoną w 10% dla zagruntowania i zamknięcia powierzchni przed nałożeniem Farby Antypoślizgowej Suregrip. Pozostałe powierzchnie muszą być przygotowane i zagruntowane odpowiednim podkładem. Istniejące powierzchnie malowane - powierzchnie powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.
SPOSÓB APLIKACJI	
Warunki aplikacji	Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.
Sposób aplikacji	Pędzel lub wałek (średnie lub krótkie włosie)
Poprzednia warstwa	Drewno – Podkład Penetrujący Drewno Coo-Var Metale żelazne – Podkład Antykorozyjny z Fosforanem Cynku Coo-Var Beton – 10% rozcieńczona Farba do Posadzek Coo-Var
Kolejna warstwa	Farba Antypoślizgowa Suregrip
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem NIE UŻYWAĆ WSTRZĄSARKI!
Czyszczenie	Rozcieńczalnik 14
Ograniczenia stosowania	Brak danych
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Ciśnienie w dyszy	Brak danych
Wielkość dyszy	Brak danych
Ponowne malowanie	Min. 16 godzin
UWAGI	
Warunki bezpieczeństwa	Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 10490
Wersja	09G21

\

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl