

GOLDCAR Szpachla FULL

v.04-07.2016

Charakterystyka:

Drobnoziarnista szpachla wypełniająca. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w grubych jak i cienkich warstwach oraz łatwą obróbką. Dobranie optymalnej twardości szpachli do twardości powłok lakierniczych oraz gładka powierzchnia bez porów, pozwala stosować produkt zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową.

Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szkłanych. Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho. Daje się łatwo modelować nawet przy nakładaniu grubszych warstw. Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu. Wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach.

Sposób użycia:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <250 g/l

Dopuszczalne LZO: 250 g/l

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,9 g/cm³

Kolor: żółty

	Czyszczenie	
	Dozowanie utwardzacza	Szpachla 100 g Utwardzacz 2-3 g
	Czas wypełniania	3 - 5 min.
	Schnięcie	16 - 30 min.
	Szlifowanie ręczne – na sucho	P100 - P320
	Szlifowanie maszynowe – na sucho	P100 - P320
	Przechowywać w chłodnym miejscu	

Dystrybutor:

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775