

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Lakiery w sprayu i ochrona antykorozyjna WIKO® LAKIER DO STALI SZLACHETNEJ

Lakier do stali szlachetnej WIKO® to środek chroniący przed korozją, pozwalający na uzyskanie powierzchni o wysokim połysku, kolorze stali nierdzewnej i odpornej na ścieranie. Lakier nadaje się do napraw wszelkich elementów ze stali nierdzewnej i poprawia znaczącą estetykę obszarów z problematycznym wyglądem, takich jak spoiny spawane i połączenia. Ponadto lakier do stali szlachetnej WIKO charakteryzuje się wyjątkowo wysoką odpornością na ścieranie i przyczepnością.

- Doskonały do napraw elementów ze stali nierdzewnej
- Wysoki stopień połysku
- Wytrzymałość temperaturowa: do +300°C

Obszary zastosowania

- Przemysł i warsztaty rzemieślnicze - wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona antykorozyjna o wysokiej odporności na ścieranie w połączeniu z estetycznym wykończeniem powierzchni
- Technika klimatyzacyjna i wentylacyjna
- Budowa maszyn i rurociągów
- Budowa karoserii i łodzi

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

AESL.D400

Zastosowanie

Powierzchnie na które ma być nakładana powłoka muszą być czyste, nie mogą zawierać rdzy, oleju i smaru. Do czyszczenia użyć odpowiedniego środka czyszczącego WIKO® (np. błyskawicznego zmywacza przemysłowego WIKO® (nr prod. AISR.D400)). Produkt stosować należy w temperaturze pokojowej (ok. +16 °C do +25 °C). Pojemnik z aerozolem przed użyciem intensywnie wstrząsać przez 3 minuty (słysząc charakterystyczny dźwięk kulki mieszającej w środku pojemnika), wykonać próbny natrysk, a następnie nanosić środek krzyżowo z odległości 20 do 30 cm. Po około 8 minutach powierzchnia będzie całkowicie sucha, po upływie 20 do 25 minut można ją normalnie używać. Lakier do stali szlachetnej WIKO® wysycha całkowicie po ok. 24 godz. Po użyciu pojemnik odwrócić, wcisnąć i przytrzymać dyszę do momentu, aż wylatywać będzie jedynie gaz wytłaczający /propelent/- przedmuchiwanie dyszy.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Kliknij lub zeskanuj tutaj:



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyrażnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następne lub pośrednie.