

HD-PUR-TYTAN 65x-0004

Opis produktu

HD-PUR-TYTAN jest szybkoschnącym, nieżółknącym dwukomponentowym lakierem o bardzo dobrym wypełnianiu. Wykazuje także dobrą mechaniczną i chemiczną wytrzymałość przy dużej twardości i sprężystości. Może być stosowany jako lakier gruntujący i pokrywający.

Przykładowe zastosowanie

Zastosowanie - powierzchnie o dużym obciążeniu- meble wysokiej jakości, elementy wyposażenia wnętrz, schody, meble kuchenne, pomieszczenia sanitarne, wyposażenie szkół i hoteli. Można stosować do pokryć trudnopalnych i trudnozapalnych. Nadaje się również do powierzchni bielonych nadtlenkiem wodoru (wodą utlenioną).

Drewno lite i okleina drewniana:

1. **Gruntowanie:** 1 x gruntowanie HD-PUR-TYTAN 65x-0004 z utwardzaczem HD-PUR-UTWARDZACZ 600-0626 w proporcji 5:1. Czas schnięcia ok 3 godzin w temperaturze pokojowej . Szlifować papierem ściernym o grubości 240/230. Szlifowanie należy wykonać bezpośrednio przed naniesieniem lakieru nawierzchniowego, aby zapewnić właściwą przyczepność
2. **Lakierowanie:** 1 lub 2 x lakierowanie HD-PUR-TYTAN 65x-0004 z utwardzaczem HD-PUR-UTWARDZACZ 600-0626 w proporcji 5:1. Pozostawić na co najmniej na jedną noc do wyschnięcia.

Informacje dodatkowe

Wszystkie podane czasy schnięcia dotyczą temperatury 20°C, przy względnej wilgotności powietrza 65 %.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację nawiewno-wyiewną. Po szlifowaniu i usunięciu pyłu należy natychmiast pokryć następną warstwą lakieru.

Zawsze wykonać próbne malowanie.

Normy i badania



DIN 4102 B1	(trudnopalne)
DIN 68861 – 1	(odporność chemiczna)
DIN EN 71 – 3	(bezpieczeństwo zabawek)
DIN V 53160 – 1 + 2	(ślina)

Odporność na ścieranie – 2-C (> 150 obr)

Odporność na zadrapanie: 4 D(>1,0 N)

Preparat wolny od:

toksycznych metali ciężkich, węglowodorów fluorowcowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych terfenyli Bi (PCB+PCT) pentachlorofenolu (PCP) i formaldehydu.

Informacje o zamawianiu

Numer katalogowy / Wielkość opakowań :

Lakier :	65x-0004-30LT	Pojemnik 30 litrów
Utwardzacz :	600-0626 -3 LT	Pojemnik 3 litry

Stopnie połysku:

G2 mat
G3 półmat
G5 jedwabisty połysk

Technika nanoszenia i użycie

Metoda nanoszenia	Airless/ Airmix	Pistolet kubkowym
Rozmiar dyszy (Ø mm)	0,23 – 0,28	1,8
Ciśnienie natrysku (bar)	80-120	3,4

Lepkość produktu:	33 sekund wg DIN 53211/4,
Lepkość mieszaniny:	27 sekund wg DIN 53211/4,
Ilość nanoszenia:	ok 120 g / m ²

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Do lakierowania stopni schodów zalecamy natrysk trójkątny aby uzyskać właściwą grubość warstwy.

Proporcje użycia lakieru

Proporcja: Lakier HD-PUR-TYTAN 65x-0004 z utwardzaczem HD-PUR-UTWARDZACZ 600-0626 5:1 (lakier/utwardzacz)
Rozpuszczalnik: 10% 960-0102 HD ROZPUSZCZALNIK
Schnięcie: pyłosuchość po 1,5 – 2,0 godzinach
szlifowalność po 3 godzinach
Zużycie: około 120 g / m²
Uwaga : Przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 8 godzin. Materiał z dnia poprzedniego można wykorzystać. Musi on być jednakże wymieszany w proporcjach 1:1 ze świeżym materiałem.