

Karta techniczna produktu: **CONPU 2K**

CONPU 2K to bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy przeznaczony do warstw wykończeniowych do stosowania wewnątrz. Posiada bardzo dobrą odporność na ścieranie i przyczepność. Jest odporny na promienie UV, nie żółknie pod ich wpływem. Podwyższa parametry mechaniczne i użytkowe podłoża.

Zastosowanie:

- lakier wykończeniowy dla powierzchni poliuretanowych, epoksydowych, kamiennych i betonowych do stosowania wewnątrz na podłogach i ścianach
- lakier zabezpieczający powierzchnie posadzek przemysłowych o silnym natężeniu ruchu i niskie oraz średnie obciążenia mechaniczne
- lakier zabezpieczający powłoki z mikrocementu oraz innych tynków dekoracyjnych

Właściwości:

- powłoka łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność chemiczna
- efekt satynowego wykończenia powierzchni
- odporny na promieniowanie UV, nie żółknie
- bardzo wysoka odporność na ścieranie
- zapewnia właściwości hydrofobowe
- bardzo wysoka przyczepność
- bezbarwny i bezwonny
- łatwość aplikacji
- niska lepkość

Dane techniczne:

- należy mieszać składnik A ze składnikiem B w stosunku 5 części wagowych do 1 części wagowej składników
- lekki ruch pieszego możliwy po 24 godzinach, pełne utwardzenie po 7 dniach
- czas otwarty: 2 godziny dla temperatury 23°C
- temperatura aplikacji: od 15°C do 25°C
- zużycie: 0,12-0,15 kg/m² (2 warstwy)
- przydatność do użycia 12 miesięcy
- optyka: mat, satyna, połysk

Przygotowanie powierzchni:

Przed aplikacją lakieru **CONPU 2K** powierzchnia musi być dobrze utwardzona, czysta, sucha, nośna, odtłuszczona. W pomieszczeniu należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe minimum 4 dni przed nakładaniem **CONPU 2K**. Zapewnić dobre oświetlenie powierzchni. Przed aplikacją lakieru zaaplikować podkład pod lakier **CONPRIMER**.

Karta techniczna produktu: **CONPU 2K**

Impregnacja:

Przed użyciem lakieru **CONPU 2K** należy zastosować podkład pod lakier **CONPRIMER**. Przed użyciem lakieru (składnik A) należy go dobrze wstrząsnąć, a następnie dodać do niego utwardzacz (składnik B) w proporcji 5:1 (5 jednostek wagowych lakieru na 1 jednostkę wagową utwardzacza) i dokładnie wymieszać. Substancję pozostawić na 10 min i ponownie wymieszać. Tak przygotowany lakier jest gotowy do aplikacji. Minimalna wymagana temperatura impregnacji to 15°C, a maksymalna +25°C. Podczas ciągłej aplikacji na większych powierzchniach, mieszanie należy powtarzać co 15 minut. Aplikować za pomocą wata z mikrofibry o długości włosa 9-13mm.

Druga warstwa lakieru **CONPU 2K** może być aplikowana po 4 godzinach lub po 24 godzinach z możliwością poprzedniego przeszlifowania papierem ściernym lub włókniną o gradacji minimum 200.

Dopuszczenie do użytkowania:

Powierzchnię po impregnacji lakierem **CONPU 2K** można użytkować po 24 godzinach (delikatny ruch pieszego), a pełne utwardzenie powierzchni oraz odporność na działanie wody następuje po 7 dniach. Słaba wentylacja, niska temperatura oraz wysoka wilgotność mogą wydłużyć podany czas.

Czyszczenie narzędzi:

Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą. Związany materiał czyścić mechanicznie.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Do codziennego czyszczenia posadzki zabezpieczonej lakierem poliuretanowym **CONPU 2K** należy używać wody wraz ze środkami o neutralnym pH takimi jak **CONCLEANER** i **CONCLEANER PRO**. W celu dodatkowego zabezpieczenia posadzki można zabezpieczyć woskiem **CONWAX**.

Zaleca się stosowanie zabezpieczeń nóg stołów, krzeseł i innych mebli za pomocą podkładek filcowych, gumowych lub kauczukowych w celu ograniczenia powstawania wgnieceń. Odradzamy stosowanie metalowych kółek mebli.

Opakowania:

Lakier **CONPU 2K** oferowany jest w opakowaniach:
składnik A 1kg + składnik B 200g = 1,2kg

Karta techniczna produktu: **CONPU 2K**

Przechowywanie:

Produkt *CONPU 2K* może być przechowywane przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +10°C do +25°C.

Środki bezpieczeństwa:

Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z *Kartami Charakterystyk* komponentów wchodzących w skład systemu. Dostępne są one na stronie CONBAR.pl. Produkt przeznaczony jest dla profesjonalistów. Należy stosować maski, rękawice, odzież ochronną oraz ochronę oczu. Działa drażniąco na oczy – w przypadku kontaktu z preparatem należy skonsultować się z lekarzem. Unikać wdychania.