



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

COO-VAR MATT BLACK

OPIS Coo-var Matt Black to czarna, matowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa

Zastosowanie Coo-var Matt Black zapewnia matowe, czarne wykończenie. Nadaje się do aplikacji na belkach, ścianach, elementów z kutego żelaza (z odpowiednim podkładem) oraz innych pracach gdzie wymagane jest matowe, czarne wykończenie.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie	mat
Kolor	czarny
Opakowania	0,25l; 0,5l; 1l; 2,5l;
Gęstość	1,28 przy 20°C
Lepkość	2,5 puaza przy 25°C
Zawartość substancji stałych	objętościowo: 36%
Grubość Warstwy	mokrej: 100 µm suchej: 35-40 µm
Wydajność teoretyczna	10 m ² /l
Zawartość LZO	maks. 30 g/l
Punkt zapłonu	produkt niepalny
Czas schnięcia	dla dotyku: 30 min. przy 20°C do wyschnięcia: 2 godz. przy 20°C do ponownego malowania: 6 godz. przy 20°C pełna twardość: 5 – 7 dni przy 20°C Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i wydajności aplikacji każdej powłoki
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Istniejące powierzchnie malowane powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji Temperatura podczas aplikacji i schnięcia – powyżej 8°C. W przypadku zamkniętych pomieszczeń, zapewnić dobrą wentylację podczas aplikacji i schnięcia.

Sposób aplikacji pędzel, wałek (z mikrofibry)

Poprzednia warstwa Stosować bezpośrednio na ściany i drewno. Na metale stosować podkład Multiprim.

Kolejna warstwa Farba Matt Black

Instrukcje dotyczące mieszania Dobrze wymieszać przed użyciem.

Rozcieńczanie czysta woda (maksymalnie 5%)

Czyszczenie woda

Ponowne malowanie Po upływie 6 godz. przy 20°C.

UWAGI Nie aplikować, gdy temperatura będzie równa lub poniżej 8°C podczas malowania i schnięcia.

Warunki bezpieczeństwa Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.

Karta charakterystyki Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

NOXAN

wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS Coo-var Matt Black je černá, matná, vodou ředitelná akrylová barva.

Použití Coo-var Matt Black poskytuje matný, černý povrch. Je vhodný pro aplikaci na trámy, stěny, prvky z kovaného železa (s vhodným základním nátěrem) a další práce, kde je vyžadováno matné, černé zakončení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava matná

Barva černá

Balení 0,25l; 0,5l; 1l; 2,5l;

Hustota 1,28 při 20°C

Viskozita 2,5 Poise při 25°C

Obsah pevných látek objemově 36%

Tloušťka vrstvy mokrá : 100 µm
suchej: 35-40 µm

Teoretická vydatnost 10 m²/l

Obsah VOC max 30 g/l

Bod vzplanutí produkt nehořlavý

Doba schnutí Na dotek: 30 min. při 20°C
Úplné zaschnutí: 2 hod. při 20°C
Přetíratelný: po 6 hodinách při 20°C
Plná tvrdost: 5 – 7 dní při 20°C

Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňují dobu schnutí a výkonnost aplikace každé vrstvy.

PŘÍPRAVA POVRCHU Celý povrch by měl být čistý, suchý, stabilní a bez nečistot. Existující natřené povrchy by měly být očištěny, odmaštěny a přebroušeny, aby byla zajištěna správná přilnavost nátěru. Je nutné odstranit všechny volné, olupující se materiály a následně povrch pokrýt nátěrem podle doporučení.

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace	Teplota během aplikace a schnutí – nad 8°C. V případě uzavřených prostor zajistit dobré větrání během aplikace a schnutí.
Způsob aplikace	štetec, váleček (z mikrovlákna)
Předchozí vrstva	Aplikovat přímo na stěny a dřevo. Na kovy použít základní nátěr Multiprim.
Další vrstva	Barva Matt Black
Instrukce k míchání	Dobře promíchat před použitím
Ředění	čistá voda (maximálně 5%)
Čištění	voda
Přetírání	po uplynutí 6 hodin při 20°C

POZNÁMKY Nieaplikovat, pokud je teplota rovna nebo nižší než 8°C během natírání a schnutí.

Bezpečnostní podmínky Seznamte se s informacemi na plechovce a letáku

Bezpečnostní list Dostupný na vyžádání.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou poskytovány v dobré víře pro informační účely. Protože podmínky aplikace jsou mimo kontrolu výrobce, společnost Coo-Var nemůže nést jakoukoli odpovědnost nebo finanční závazky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo na úpravu údajů bez předchozího upozornění. Tato technická karta nahrazuje všechny předchozí verze.

Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN, England

V případě dalších otázek nás prosím kontaktujte:

NOXAN

wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



OPIS Coo-var Matt Black to czarna, matowa, wodou riediteľná akrylová farba

Zastosovanie Coo-var Matt Black zabezpečuje matný, čierny povrch. Je vhodný na aplikáciu na trámy, steny, prvky z kovaného železa (s vhodným základným náterom) a iné práce, kde je požadovaný matný, čierny povrch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava matná

Farba čierna

Balenie 0,25l; 0,5l; 1l; 2,5l;

Hustota 1,28 pri 20°C

Viskozita 2,5 Poise pri 25°C

Obsah pevných látok objemovo: 36%

Hrúbka vrstvy mokrá: 100 µm
suchá : 35-40 µm

Teoretická výdatnosť 10 m²/l

Obsah prchavých organických látok (VOC) max 30 g/l

Bod vzplanutia produkt nehorľavý

Čas schnutia na dotyk: 30 min. pri 20°C
úplné vyschnutie: 2 hod. pri 20°C
na opätovné natieranie: 6 hod. pri 20°C
plná tvrdosť: 5 – 7 dní pri 20°C
Nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu negatívne ovplyvňujú čas schnutia a výdatnosť aplikácie každej vrstvy.

PRÍPRAVA POVRCHU Celý povrch by mal byť čistý, suchý, stabilný a bez nečistôt. Existujúce natreté povrchy by mali byť očistené, odmastené a prebrúsené, aby sa zabezpečila správna príľnavosť náteru. Všetky voľné, olupujúce sa materiály je potrebné odstrániť a následne pokryť náterom podľa odporúčaní.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podmienky aplikácie teplota počas aplikácie a schnutia – nad 8°C. V prípade uzavretých priestorov zabezpečiť dobré vetranie počas aplikácie a schnutia.

Spôsob aplikácie štetec, valček (z mikrovlákná)

Predchádzajúca vrstva aplikovať priamo na steny a drevo. Na kovy použiť základný náter Multiprim

Ďalšia vrstva farba Matt Black

Inštrukcie na miešanie dobre premiešať pred použitím.

Riedenie čistá voda (maximálne 5%)

Čistenie voda

Opätovné natieranie po uplynutí 6 hodín pri 20°C.

UPOZORNENIA Neaplikovať, ak je teplota rovná alebo nižšia ako 8°C počas natierania a schnutia.

Podmienky bezpečnosti Zoznámte sa s informáciami na plechovke a letáku.

Karta bezpečnostných údajov: Dostupná na vyžiadanie.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere na informačné účely. Keďže podmienky aplikácie sú mimo kontroly výrobcu, spoločnosť Coo-Var nemôže niesť akúkoľvek zodpovednosť alebo finančné záväzky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia týchto produktov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu údajov bezpredchádzajúceho upozornenia. Táto technická karta nahrádza všetky predchádzajúce verzie.

Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN, England

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte:

NOXAN

wiemy jak chronić



Poznań

ul. Mogileńska 19

tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83

tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4

tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13

tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6

tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



MŰSZAKI ADATLAP

COO-VAR MATT BLACK

LEÍRÁS A Coo-var Matt Black egy fekete, matt, vízbázisú akrilfesték.

Alkalmazás A Coo-var Matt Black matt, fekete felületet biztosít. Alkalmas gerendákra, falakra, kovácsoltvas elemekre (megfelelő alapozóval) és egyéb munkákhoz, ahol matt, fekete bevonat szükséges.

MŰSZAKI ADATOK

Kivitel: matt

Szín fekete

Kiszerezés 0,25l; 0,5l; 1l; 2,5l;

Sűrűség 1,28 (20°C)

Viszkozitás 2,5 Poise (25°C-on)

Szilárdanyag-tartalom térfogatarányosan: 36%

Rétegvastagság **Nedves:** 100 µm
Száraz: 35-40 µm

Elméleti kiadósság 10 m²/l

VOC-tartalom maks. 30 g/l

Lobbanáspont produkt niepalny

Száradási idő Tapintásra száraz: 30 perc (20°C-on)

Teljes száradás: 2 óra (20°C-on)

Újrafesthető: 6 óra (20°C-on)

Teljes keménység: 5–7 nap (20°C-on)

Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom negatívan befolyásolják a száradási időt és a bevonat felhordásának hatékonyságát.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE Az egész felületnek tisztának, száraznak, stabilnak és szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A meglévő festett felületeket meg kell tisztítani, zsírtalanítani és megcsiszolni a megfelelő tapadás érdekében. Minden laza, pergő anyagot el kell távolítani, majd az előírásoknak megfelelően be kell vonni a bevonattal.

ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazási feltételek Alkalmazási és száradási hőmérséklet – 8°C felett. Zárt helyiségekben biztosítani kell a

megfelelő szellőzést az alkalmazás és a száradás során.

Alkalmazás módja ecset, henger (mikroszálas)

Előző réteg Közvetlenül falra és fára alkalmazható. Fémfelületek esetén Multiprim alapozót kell használni.

Következő réteg Festék Matt Black

Keverési utasítások Használat előtt alaposan keverje fel.

Hígítás Tiszta víz (legfeljebb 5%)

Tisztítás Víz

Újrafestés 6 óra elteltével 20°C-on.

MEGJEGYZÉSEK Ne alkalmazza, ha a hőmérséklet festés és száradás közben 8°C vagy annál alacsonyabb.

Biztonsági feltételek Olvassa el a dobozon és a tájékoztatón található információkat.

Biztonsági adatlap Kérésre elérhető.

Az itt közölt információk jóhiszeműen, tájékoztató jelleggel kerülnek átadásra. Mivel az alkalmazási körülmények a gyártó ellenőrzésén kívül esnek, a Coo-Var vállalat nem vállal felelősséget vagy pénzügyi kötelezettséget, amely a termékek nem megfelelő használatából eredhet. A vállalat fenntartja a jogot, hogy az adatokat előzetes értesítés nélkül módosítsa. Jelenműszaki adatlap minden korábbi verziót felülír. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN, England

További kérdések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

NOXAN

wiemy jak chronić



Poznań

ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl