

Mipa Compactfiller 4:1 to 2K podkład wypełniający, szybki w szlifowaniu do zastosowania na zagruntowane elementy w lakiernictwie samochodowym. Nadaje się również do wypełniania niewielkich elementów (spot-repair), nie tworzy brzegów i „nie siada”.

Wydajność: 5-6 m² / l

Odcień	szary, ciemno szary		
Proporcje mieszania	4:1 objętościowo		
Utwardzacze	W zależności od wielkości lakierowanej powierzchni: Utwardzacz Mipa 2K H 5 extra szybki lub Utwardzacz Mipa 2K H 10 szybki		
Rozcieńczalniki	Rozcieńczalnik Mipa 2K – ok. 10%		
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C	a) 25 - 30 s 4 mm DIN		
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym	3 – 5 bar	1,5 mm	2 - 3
Pompa lakiernicza airless	120 – 150 bar	0,33 mm	2 - 3
Czas przydatności do użycia	3 h – 5 h		
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu	60 – 80 µm		
Czas wietrzenia	15 min.		
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Gotowy do zamontowania
W temp. 20°C	3 – 5 h		
W temp. 60°C	30 – 40 min. szlifowanie na mokro P 600 – 800 / na sucho P 320 po wysuszeniu w komorze		
Promiennik podczerwieni			
Zawartość LZO	Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/c) 540g/l (2007). Produkt zawiera maksymalnie 529g/l LZO.		

Warunki pracy z materiałem: temp. od +10°C i do 75 % wilgotności powietrza.

Oznaczenie	VbF	Rozporządzenie o materiałach niebezpiecznych
Mipa 4+1 Compactfiller	nie dotyczy	zapalny; Xn
Mipa 2K utwardzacz H10	A II	zapalny; Xi; zawiera poliizocyjanian alifatyczny
Mipa 2K utwardzacz H5		
Extra szybki	A II	zapalny; Xi; zawiera poliizocyjanian alifatyczny
Mipa 2K-rozcieńczalnik	A II	zapalny; Xn; N

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Pro-West Sp. z o. o., ul. Żmudzka 6, PL, 85-028 Bydgoszcz, tel. 0048 (52) 323 50 10, fax 0048 (52) 323 50 20, e-mail: biuro@prowest.pl