



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

FARBA MAGNETYCZNO-TABLICOWA PRO-NETIC

OPIS Pro-Netic to farba magnetyczno-tablicowa, która jednocześnie pozwala stworzyć powierzchnię przyciągającą magnesy i powierzchnie tablicową, po której można pisać kredą.

Zastosowanie Farba Magnetyczno-Tablicowa Pro-Netic pozwala stworzyć magnetyczną tablicę na odpowiednio przygotowanych ścianach, powierzchniach drewnianych oraz MDF w czarnym, matowym wykończeniu. Przed użyciem na innych powierzchniach, należy przeprowadzić test. Przed użyciem kredy na pomalowanej powierzchni należy ją „zagruntować” - patrz „UWAGI”. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie	mat
Kolor	czarny
Opakowania	0,5l, 1l, 2,5l
Gęstość	2,25 przy 20°C
Zawartość substancji stałych	objętościowo: 55%
Grubość Warstwy	mokrej: 100 µm suchej: 50-55 µm
Wydajność teoretyczna	10 – 12 m ² /l 12 m ² przy zalecanym rozcieńczeniu 5%, pozwalającym uzyskać gładzsze wykończenie
Zawartość LZO	maks. 30 g/l
Punkt zapłonu	produkt niepalny
Czas schnięcia	dla dotyku: 30 min. przy 20°C do wyschnięcia: 2 godz. przy 20°C do ponownego malowania: 3 godz. przy 20°C pełna twardość: 5 – 7 dni przy 20°C Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i wydajności aplikacji każdej powłoki
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Istniejące powierzchnie malowane powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Temperatura podczas aplikacji i schnięcia – powyżej 7°C. W przypadku zamkniętych pomieszczeń, zapewnić dobrą wentylację podczas aplikacji i schnięcia.
Sposób aplikacji	pędzel, wałek (z mikrofibry)
Poprzednia warstwa	Stosować bezpośrednio na ściany i drewno. Na metale nieżelazne stosować Coo-Var All Metals Primer.
Kolejna warstwa	Farba Magnetyczno-Tablicowa Pro-Netic.
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem.
Rozcieńczanie	czysta woda (maksymalnie 5%)
Czyszczenie	woda
Ponowne malowanie	Po upływie 3 godz. przy 20°C.

UWAGI Nakładać co najmniej 3 warstwy przy użyciu pędzla lub wałka. Powierzchnie tablicowe są mocno porowate, istnieje ryzyko, że ślady po pierwszych napisach kreda pozostaną na stałe. Aby tego uniknąć należy pokryć cały obszar tablicy boczną powierzchnią kredy. Następnie wetrzeć kredę suchą szmatką, a później zmyć.

Warunki bezpieczeństwa Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.

Karta charakterystyki Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl