

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU PMS 60 PROFESSIONAL

OPIS PRODUKTU

PMS60 jest jednokomponentowym szczeliwem elastomerowym nie zawierającym izocyjanianów. Produkt sieciuje szybko wykorzystując wilgoć zawartą w atmosferze. Charakteryzuje się dobrą adhezją w stosunku do większości materiałów.

ZASTOSOWANIE

PMS 60 znajduje zastosowanie przy produkcji naczep samochodowych, nadwozi i chłodni samochodów ciężarowych, płyty warstwowej, elementów systemów klimatyzacyjnych, w przemyśle stoczniowym, spożywczym i sanitarnym oraz wielu innych zastosowaniach przemysłowych.

PMS 60 może być również stosowany przy klejeniu materiałów budowlanych: drewna, aluminium, lakierowanych metali, poliestru, szkła i wielu innych.

W przypadku materiałów ciężkich w klejeniu zaleca się przeprowadzenie prób.

Certyfikaty:

EN 15651-1 TYPE F INT-EXT/ PW EXT-INT/ XS3 CC


Certyfikat Marine

Zgodne z :

ISO 11600 Type F Class 20 HM

EC Regulation 1935/2004 do kontaktu z żywnością

LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51



DANE TECHNICZNE

Konsystencja:	Pasta
Kolor:	Biały, czarny, szary
Gęstość:	Szary: 1.595 ± 0.020 biały: 1.583 ± 0.020 czarny: 1.508 ± 0.020
Osiadanie (ISO 7390)	< 2 mm
Temperatura stosowania:	Od 5 do 35°C
Czas tworzenia naskórka w 23°C i 50 % wilgotności względnej:	20 ± 10 min*
Czas sieciowania w 23°C i 50 % wilgotności względnej:	> 3 mm/24 godz.
Twardość po usieciowaniu (Shore A): (metoda wewnętrzna IT-20 o ISO 868 - 3 sekundy):	> 45 w 14 dni
Utrata objętości: (ISO 10563)	< 2%
Wydłużenie do zerwania (ISO 37):	> 300 %
Moduł sprężystości w 100% (ISO 37):	około 1 MPa
Moduł przy zerwaniu (ISO 37):	> 1,8 MPa
Odporność na UV:	Doskonała

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU PMS 60 PROFESSIONAL

Konsystencja:	Pasta
Kompatybilność z farbami:	Na bazie wody: tak Na bazie rozpuszczalnika: zalecane testy
Odporność temperaturowa:	- 40 +100 °C do uszczelnienia

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni do klejenia

Powierzchnie klejone powinny być czyste, suche, oczyszczone z pyłu i kurzu, odtłuszczone oraz innych czynników, które mogłyby obniżyć skuteczność klejenia.

Zaleca się przemyć szkło preparatem EMFINET 683, metyletyloketonem lub acetonem.

W razie potrzeby zaleca się przeszlifowanie powierzchni klejonych papierem ściernym.

Nakładanie:

PMS 60 może być nakładany za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu. Po nałożeniu należy użyć szpatułki w celu rozprowadzenia produktu po powierzchni. Przy złej pogodzie opakowania z produktem należy przetrzymywać w temperaturze 20°C.

Unikać kontaktu z nieusieciowanymi poliuretanami podczas wulkanizacji.

Produkt powinien zostać zużyty w 24 godziny po otwarciu opakowania.

Czyszczenie:

Narzędzia można oczyścić za pomocą SOLTION 683, metyletyloketonu lub acetonu, przed całkowitym zaschnięciem produktu.

Dotyczy kartuszy 310 ml

Szerokość szczeliny (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Długość uszczelnienia (m)	92	41	23	14	10	7,5	5,5	4,5	3,5

Dotyczy kieszek 600 ml

Szerokość szczeliny (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Długość uszczelnienia (m)	190	85	47	30	21	15	11	9	7

OPAKOWANIA

PMS 60 dostępny jest w kartuszach 290 ml oraz kielbasach 600 ml.

MAGAZYNOWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +25°C. Magazynowany w odpowiednich warunkach zachowuje ważność przez 6 miesięcy



SOOLER

Brzozówka, ul.
Owocowa 36
87-123 Dobrzejewice
+48566860155
biuro@sooler.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
PMS 60 PROFESSIONAL

od daty produkcji.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

Produkt nie jest sklasyfikowany jako szkodliwy.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Posiada atest PZH.

Zalecenia i wskazówki zawarte w tej karcie technicznej są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą. We wszystkich przypadkach zalecamy przeprowadzenie próby.