

KARTA TECHNICZNA

MARKA
PRODUKT

FORWIS

Impregnat do drewna konstrukcyjnego

- Wysoka skuteczność
- Szybkie i trwałe działanie
- Pełna ochrona drewna

WAGA
WŁAŚCIWOŚCI

1kg 5kg

Do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, narażonych na działanie warunków atmosferycznych, jak i pomieszczeniach zamkniętych- przed działaniem owadów oraz grzybów domowych.

Preparat gotowy do użycia. Dobrze wymieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia się preparatu. Nanieść na drewno poprzez dwukrotne malowanie pędzlem lub nanoszenie natryskiem. Wilgotność drewna przed zabezpieczeniem ok. 25%. Drewno po zaimpregnowaniu sezonować pod zadaszeniem na przekładkach przez min. 72 godziny. Pomieszczenia, w których zabezpieczono drewno preparatem, można oddać do użytku po intensywnym wietrzeniu również po trzech dobach. Barwnik jest tylko wskaźnikiem miejsca malowania, nie posiada żadnych właściwości biobójczych i może ulec wypłukaniu.

SPOSÓB UŻYCIA

140kg/m³ drewna- 3-klasa zagrożenia-drewno narażone na wymywanie

800g impregnatu/m² powierzchni drewna-2-krotne malowanie, 2 klasa zagrożenia-drewno nie narażone na wymywanie.

600g impregnatu/m² powierzchni drewna-2-krotne malowanie, 1 klasa zagrożenia-drewno nie narażone na wymywanie.

ZUŻYCIE

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, ODPADY

Preparat przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Resztki produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Zużyty i odpadowy produkt, opakowanie oraz odpady opakowaniowe przekazać uprawnionym służbom- do punktu utylizacji niebezpiecznych odpadów.

BEZPIECZEŃSTWO

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 Zawiera propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Objawy zatrucia: W kontakcie ze skórą: zaczerwienienie, swędzenie, uczucie pieczenia, może powodować wystąpienie reakcji alergicznej u osób wrażliwych. W kontakcie z oczami: może wywołać ból, łzawienie i zaczerwienienie. Po połknięciu: może powodować mdłości, wymioty, ból brzucha, biegunkę. Po inhalacji: przy narażeniu na wysokie stężenie par może powodować podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych, kaszel.

Pierwsza pomoc: W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. Nie używać rozpuszczalników i rozcieńczalników. W razie wystąpienia niepokojących objawów, skontaktować się z lekarzem. Uprać odzież przed ponownym użyciem. W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez kilka minut. Unikać silnego strumienia wody- ryzyko uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem-okulistą w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania wymiocin do dróg oddechowych. Wypłukać usta wodą. Nie podawać poszkodowanemu nic do picia. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Wezwać pomoc medyczną w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny

zawiera substancje
czynne
N-(3-aminopropylo)-N-
dodecylopropano-1,3-
diamina 0,24g/100g
produktu
Propikonazol 0,1 g/100g
produktu
Fenoksykarb 0,001g/
100g produktu
charakterystyczny
ok. 72 h

Zapach

Czas schnięcia całkowity

Mycie narzędzi

woda z detergentem

Wydajność z 1kg

do 2,5 m² – drewno
narażone na wymywanie
do 3,5 m² – drewno
nienarażone na
wymywanie

Ilość warstw

Nanoszenie drugiej
warstwy

Okres ważności

2

po wyschnięciu pierwszej

**3 lata od daty
produkcji**

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.