

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA, JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA



Dane techniczne:

Nośnik kleju:	Folia LDPEco, odporna na promieniowanie UV przez 2 lata ¹ , wzmocniona siatką
System klejący:	Dyspersja akrylowa
Liner (papier zabezpieczający):	Papier silikonowany, brązowy
Grubość (bez linera):	0.26 – 0.28 mm (DIN EN 1942*)
Przyczepność na odrywanie:	≥ 30 N/25 mm (DIN EN 1939*)
Wydłużenie:	≥ 25 N/25 mm; 300 % (DIN EN 14410*)
Siła odrywania:	Zgodność z (DIN 4108-11*)
Temperatura aplikacji:	Zalecana +5 °C, możliwość stosowania od -20 °C
Odporność temperaturowa:	Od -30 °C do +100 °C
Temperatura przechowywania:	Od +15 °C do +30 °C
Początkowa przyczepność (tack):	bardzo wysoka
Odporność na kondensację:	wysoka

¹ odnosi się do klimatu środkowoeuropejskiego

Zastosowanie:

Taśma ZOOM Vapor Tape służy do uszczelniania i klejenia w konstrukcjach dachów stromych. Dzięki unikalnym właściwościom klejącym nadaje się do łączenia i zaklejania zakładki różnych powierzchni, takich jak sklejka, płyta wiórowa oraz elastyczne materiały paroizolacyjne. Produkt spełnia rygorystyczne wymagania normy EnEV (DIN 4108/11) dotyczące trwałego i szczelnego uszczelnienia paroizolacji.

Opis produktu:

Zaawansowany system klejący zapewnia bardzo dobre wartości przyczepności i dobrze przylega zarówno do powierzchni polarnych (np. materiały budowlane), jak i niepolarnych, o niskiej energii powierzchniowej (np. folia PE). Elastyczny nośnik z folii LDPE zapewnia optymalne uszczelnienie na różnych powierzchniach i zakładkach.

Instrukcja użycia:

Wszystkie powierzchnie i materiały muszą być suche, wolne od kurzu i tłuszczu w miejscu klejenia. Pozostałości środków czyszczących lub pomocniczych należy usunąć czystą, suchą ściereczką. Aplikacja powinna być wykonana bez naprężeń i zgodnie z wytycznymi normy DIN 4108/11. W przypadku braku możliwości aplikacji bez naprężeń, materiały należy dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie. Należy przestrzegać zalecanej temperatury aplikacji oraz zastosować odpowiedni nacisk klejący. Użytkownik powinien sprawdzić przyczepność materiałów i powierzchni – w razie potrzeby aplikację należy poprawić.

* Zmierzono zgodnie z obowiązującymi normami dla taśm klejących. W celu wykluczenia wpływu rozciągania nośnika, próbki do badania przyczepności zostały wzmocnione.