

## Obszar zastosowania

Mipa Aktivprimer jest powłoką gruntową, chemoutwardzalną, pozbawioną chromianu o aktywnej ochronie antykorozyjnej i doskonałej przyczepności do powierzchni żelaznych, stalowych i ocynkowanych. W szczególności zalecamy do podłoży aluminiowych. Mipa Aktivprimer można pokrywać wszystkimi lakierami Mipa systemu Mipa 1K i Mipa 2K (wyjątek: nie nadaje się do lakierowania farbami epoksydowymi i lakierami bazowymi wodnymi). Obróbka może nastąpić metodą 3-warstwową (Aktivprimer, wypełniacz, lakier kryjący).


Wydajność: 8,0 - 10,0 m<sup>2</sup>/l

## Instrukcja zastosowania



### Kolor

żółto-zielony lazurujący



### Proporcje mieszania

#### Utwardzacz

Mipa WPZ

#### wagowo (lakier : utwardzacz)

—

#### objętościowo (lakier : utwardzacz)

2 : 1

1 : 1 (w przypadku większych powierzchni)



### Utwardzacz

#### Lakierowanie całościowe

—

#### Lakierowanie częściowe

—




### Czas przydatności do użycia

12 h z utwardzaczem Mipa WPZ w temp. 20 °C



### Rozcieńczalnik

—



### Lepkość natryskowa

Lepkość natrysku uzyskuje się poprzez wymieszanie produktu z utwardzaczem.

#### pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

16 - 18 s 4 mm DIN

#### Airmix / Airless

—



### Metoda aplikacji

#### Metoda aplikacji

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

#### Utwardzacz

—

#### Ciśnienie (bar)

1,6 – 2

#### Dysza (mm)


1,3 – 1,5

#### Liczba natrysków

1 – 1,5

#### Rozcieńczalnik

—



### Czas odparowania

—

### Warstwa suchego filmu

10 – 15 µm

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.



**Czas suszenia**  
**Temperatura**  
**obiektu**

20 °C

**Pyłosuchy**

4 – 6 minut

**Odporny na**  
**dotyk**

20 – 25 minut

**Gotowy do**  
**montażu**

—

**Gotowy do**  
**szlifowania**

—

**Gotowy do**  
**polakierowania**

30 minut do max.  
8h

## Uwagi

### Przechowywanie:

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 2 lata.

### Ustawodawstwo LZO:

UE Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/c) 780 g/l  
Produkt zawiera maksymalnie 704 g/l LZO.

### Warunki aplikacji:

Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

### Aplikacja:

Nie stosować na podłożach termoplastycznych. Nie łączyć z materiałami poliestrowymi. Podłoże musi być czyste, suche, i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować. Luźne stare powłoki lakiernicze lub podkładowe usunąć. W przypadku powierzchni ocynkowanych konieczne jest mycie środkami powierzchniowo czynnymi za pomocą Mipa Zinkreiniger. Sprawdzić przyczepność do stali szlachetnej i do trudnych podłoży metalowych we własnym zakresie. Mipa Aktivprimer polakierować w ciągu 8h. Części zagruntowane Mipą Aktivprimer chronić przed wilgocią. Nie stosować bezpośrednio z materiałami takimi jak Mipa EP 100-20, Mipa EP-Grudierfiller, Mipa WBC. Nie przechowywać napoczętego podkładu w metalowych puszkach.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com  
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Żmudzka 6 · 85-028 Bydgoszcz · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl