



Taśma uszczelniająca / Narożnik uszczelniający elastomerowy zewnętrzny/wewnętrzny



Systemowa taśma uszczelniająca z flizelinową częścią montażową do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przykrywania szczelin dylatacyjnych i narożny w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro w postaci płynnej pod okładziny ceramiczne i kamienne.

- Z elastyczną strefą środkową
- Optymalna przyczepność
- Odporna na działanie alkaliów
- Odporna na działanie wody i czynniki atmosferyczne
- W połączeniu z uszczelnieniami zespolonymi Sopro
- Z praktyczną podziałką ułatwiającą docinanie

Zastosowania	Do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przykrywania szczelin dylatacyjnych i naroży w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro, pod okładziny ceramiczne i kamienne. Do stosowania z następującymi uszczelnieniami: • Sopro TDS 823 • Sopro DSF® 523 • Sopro DSF® 423 • Sopro DSF® RS 623 • Sopro ZR Turbo MAXX 618 • Sopro FDF 525 • Sopro PU-FD 1570/1571
Zalecane na podłoża	Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych stosowanych materiałów uszczelniających Sopro.
Reakcja na ogień	Klasa E
Grubość	Ok. 0,7 mm
Skład materiału	Nośnik: włóknina polipropylenowa; membrana: termoplastyczny elastomer.
Kolor	Szary
Opakowania	Taśma uszczelniająca: Rolka (szerokość 100 mm) 50 m Rolka (szerokość 120 mm) 10 m, 50 m Rolka (szerokość 150 mm) 50 m Narożnik zewnętrzny/wewnętrzny: Pojedynczo
Właściwości	Sopro DBF 638 Taśma uszczelniająca: Systemowa taśma uszczelniająca z flizelinową częścią montażową do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych i naroży. Charakteryzuje się optymalną przyczepnością do uszczelnień Sopro. Taśma kompensuje naprężenia oraz uszczelnia szczeliny dylatacyjne i naroża przed działaniem wody napierającej z zewnątrz. Odporna na działanie alkaliów, wody i warunki atmosferyczne. Sopro EDE 018/019 Narożnik zewnętrzny/wewnętrzny: Uformowane, gotowe narożniki do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych w narożach wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowane wraz z taśmą uszczelniającą Sopro DBF 638.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża	Przygotowanie podłoża musi być przeprowadzone zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej. Podłoża muszą być równe, czyste, trwałe, nośne, pozbawione pęknięć, odporne na odkształcenia oraz pozbawione warstw zmniejszających przyczepność.
Gruntowanie	Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych stosowanych materiałów gruntujących Sopro.
Sposób użycia	Zastosowanie z uszczelnieniami w postaci płynnej: Na nośne i odpowiednio przygotowane powierzchnie szczelin dylatacyjnych i narożnych nanieść pacą zębatą (wysokość zęba 3-4 mm) lub wałkiem z wełny owczej przetestowany klej systemowy do łączenia krawędzi i na zakład (alternatywnie również pędzlem lub szpachlówką). Uszczelnienie/klej montażowy należy nakładać ok. 10 mm szerzej niż szerokość taśmy. Taśmę Sopro DBF 638 umieścić na środku szczeliny na świeżej warstwie uszczelnienia/kleju i docisnąć do podłoża. Następnie gładką stroną pacy lub wałkiem malarskim wygładzić tak, aby spod taśmy usunąć pęcherzyki powietrza. W naroża i szczeliny dylatacyjne wbudować taśmę po wcześniejszym lekkim uformowaniu. Technologia nie wymaga pokrywania środkowej części taśmy uszczelnieniem, niezbędne jest natomiast dokładne pokrycie uszczelnieniem flizelinowych brzegów taśmy. Z kolei w obszarze łączenia kolejnych odcinków taśmy/narożników, wymagane jest stosowanie co najmniej 5 cm zakładu i obustronne pokrywanie uszczelnieniem/klejem montażowym obszaru styku w celu zachowania szczelności złącza. Wskazówki dotyczące wodoszczelnego łączenia taśm: Do łączenia kolejnych odcinków taśmy 638 lub uformowanych z niej elementów, zalecamy zaprawę uszczelniającą (np. Sopro TDS 823, DSF® RS 623), klej wodoszczelny Sopro FDK 415 lub klej montażowy na bazie polimerów (np. Sopro Racofix® RMK 818), nanosząc obficie w obszarze łączenia i pokrywając dokładnie całą powierzchnią styku. W przypadku użycia Sopro DSF® 523 oraz Sopro FDK 525 należy uwzględnić czas schnięcia, wynoszący co najmniej 28 dni, w krótszym czasie lub przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. chłód lub wilgoć) do łączenia taśm stosować wyłącznie zaprawę uszczelniającą Sopro TDS 823, DSF® RS 623 lub klej wodoszczelny Sopro FDK 415 lub klej montażowy Sopro Racofix® RMK 818. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych tych produktów.
Wskazówki BHP	Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP). Podczas pracy z materiałami budowlanymi/chemikaliami należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.