

SPRAY GALVA ZINC 2185

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS

Galva Zinc w Spray'u 2185 jest szybko schnącym bogatym w cynk podkładem opartym na epoksydowych żywicach estrowych. Produkt zawiera czysty cynk jako pigment i dostarcza ochrony katodowej.

ZALECENIA STOSOWANIA

Spray Galva Zinc 2185 powinien być używany na nowych, surowych stalach lub galwanizowanych stalowych powierzchniach. Spray Galva Zinc 2185 jest polecany do nakładania na małe przestrzenie lub w poprawkach. Spray Galva Zinc 2185 może być powtórnie nakładany z nie pieniącymi się powłokami. Spray Galva Zinc 2185 powinien być używany jako podkład lub jako pojedyncza powłoka w lekkich przemysłowych odsłonięciach, środowiskach podatnych na korozję i pomieszczeniach z wysoką wilgotnością.

DANE TECHNICZNE

Połysk:	Matowy.
Kolor:	Szary.
Gaz pędny:	Eter dimetylowy.
Zalecana grubość warstwy:	35 µm na sucho, równe 100 µm na mokro
Zawartość VOC:	630g/l

Czas schnięcia w temp. 20°C, wilgotności: 50%

- Dla dotyku:	10 min.
- Dla użytkowania:	30 min.
- Dla ponownego malowania:	W ciągu 1 godzi. po 48 godzi.
- Pełna twardość:	7 dni

Odporność na wysokie temp.	450°C (na sucho)
----------------------------	------------------

WYDAJNOŚĆ

Teoretyczna:	1,4 m ² na puszkę sprayu w 35 µm na sucho
Praktyczna:	Praktyczna wydajność zależy od wielu czynników takich jak porowatość i chropowatość oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usuń brud, smar, olej, luźną rdzę i inne zanieczyszczenia powierzchni przy pomocy właściwych środków. Powierzchnia musi być czysta i sucha podczas aplikacji.

WSKAZANIE UŻYCIA

Zdjąć nakładkę przykrywającą. Wstrząsać energicznie przez co najmniej minutę po tym, jak grzechot kul mieszających będzie słyszalny. Wstrząsać okresowo podczas używania. Trzymać puszkę 25cm od powierzchni. Używać ruchów „tam i z powrotem” trzymając puszkę równolegle do powierzchni. Upewnić się, że puszka jest w ruchu gdy przycisk spraya jest wciśnięty, aby uniknąć wycieków i spadków. Nakładać pełną, mokrą powierzchnię do otrzymania zamkniętej, gęstej powłoki, unikając suchego strumienia z puszki ze sprayem. Po użyciu przekręć puszkę do góry nogami i wciśnij przycisk spraya na 2-3 sekundy do wyczyszczenia zaworu.

WARUNKI STOSOWANIA

Dla dobrych rezultatów względna wilgotność powinna być poniżej 85% a temperatura puszki i podłoża powyżej 0°C.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 3 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

