

MASA SZPACHLOWA NO CRACK



Właściwości i zastosowanie

Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie polimerów oraz dodatków uszlachetniających. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, elastycznością, łatwością aplikacji. Specjalna receptura z dodatkiem włókien wzmacniających powoduje, że masa tworzy mocne i trwałe połączenie, odporne spękania. Produkt przeznaczony jest do spoinowania płyt g-k zarówno z dodatkiem taśmy zbrojącej, jak i bez w standardzie Q1-Q3. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do aplikacji musi być stabilne, suche, czyste, odpylone, zagruntowane. Płyty g-k należy odpowiednio ustabilizować, przymocować. Produkt przez użyciem wymieszać. Masę nakłada się przy użyciu szpachelki wypełniając najpierw szczelinę (etap Q1). Na tym etapie dopuszczalne jest zatapianie taśmy zbrojącej: flizelinowej, papierowej lub tufftape oraz szpachlowanie miejsc po wkrętach. Po wyschnięciu pierwszej warstwy aplikujemy kolejną warstwę, szerokości łącznej 20- 30 cm, rozłożoną równomiernie w stosunku do spoiny (etap Q2). W przypadku aplikacji kilku warstw, każdą nakładamy po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Można przejść również do kolejnego etapu (Q3), tj. szerszej warstwy wygładzającej na całej długości spoin, nakładamy ją na 30-40 cm szerokości. Po całkowitym związaniu masy szpachlowej powierzchnię wyrównujemy papierem lub siatką ścierną, aby powierzchnia była gładka i bez śladów przejść. Wyschnięta powierzchnia nadaje się do malowania (po wcześniejszym odpyleniu i zagruntowaniu).

Zużycie

Ok. 1,5 kg/m²/mm

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat należy zużyć w ciągu 12 miesięcy .

INFORMACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
Warunki aplikacji	+10°C do +25°C (temperatura podłoża, powietrza), wilgotność < 60%, wentylowane pomieszczenie
Zużycie na jednostkę powierzchni	Ok. 1,0 kg/m ² /mm
Wydajność dla spoiny o krawędziach fabrycznych	0,3 kg/mb
Wydajność dla spoiny o krawędziach ściętych 45°	0,2 kg/mb
Czas schnięcia dla spoiny o krawędziach fabrycznych	3-4 h
Wytrzymałość na zginanie	>300 N
Czas schnięcia dla spoiny o krawędziach ściętych 45°	24 h
Szlifowanie materiałem ściernym	P80-150
Czyszczenie narzędzi	Woda
Spełnia wymagania	EN 13963:2014-10 Typ 4A

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą .

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest przechowywany i stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.