

STYRKLEJ U uniwersalna zaprawa do zatapiania siatki i przyklejania styropianu, zawiera włókna

Op. worek 25 kg

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Zaprawa Styrklej U przeznaczona jest do przyklejania styropianu i zatapiania siatki zbrojącej na zewnętrznych ścianach budynków, wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień,...) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych), ocieplanych systemem ATB TERM ST.

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE

Cement, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające, włókna polipropylenowe.

3. DANE WYKONAWCZE

Stosować do styropianu także grafitowego o parametrach równych lub wyższych niż: EPS EN 13163 T1-L2-W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80.

Ilość wody zarobowej 0,2-0,22 L na 1 kg suchej mieszanki (5,0-5,5 L na worek zaprawy).

Czas gotowości do pracy maksymalnie do 4 godzin

Otwarty czas pracy z zaprawą minimum 25 minut

Przyczepność do podłoża betonowego minimum 0,6 MPa

Przyczepność do styropianu minimum 0,1 MPa

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C

Temperatura stosowania zaprawy od +5°C do +25°C

Końcowa odporność na temperatury od -20°C do +60°C

Gęstość nasypowa zaprawy 1,6 kg/dm³

4. SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawa ma doskonałą przyczepność do wszelkich typowych podłoży budowlanych. Podłoże należy oczyścić z brudu i kurzu oraz starych powłok malarskich. Kruszące się tynki należy usunąć. Podłoża omszałe, zaatakowane przez algi i glony należy oczyścić odpowiednimi preparatami. Zawartość opakowania wsypać do 5 litrów czystej, chłodnej wody, intensywnie mieszając aż o uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 10 minut i ponownie wymieszać. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 4 godzin.

Stwardniałej zaprawy nie uzdatniać wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą. Zaprawę należy nanosić na płyty termoizolacyjne przy pomocy packi zębatej 12/10 mm (metoda grzebieniowa), a na podłożach nierównych, płyty przykleja się metodą pasowo-punktową. Do osadzania siatki zbrojącej zaprawę nakłada się przy użyciu packi zębatej 12/10 mm, siatkę nakłada się jako warstwę nawierzchniową, a następnie wygładza przy użyciu gładzielnicy. Grubość warstwy powinna mieć co najmniej 3 mm, a siatka powinna znajdować się w zewnętrznej warstwie.

Średnie zużycie zaprawy powinno wynosić ok. 4kg/m² przy minimalnej grubości tj. 3mm. W praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego i starannego przygotowania podłoża. Po odpowiednim czasie schnięcia (ok. 3 dni) należy powierzchnię zagruntować i położyć tynk zewnętrzny.

5. WSKAZÓWKI

Przed aplikacją należy zapoznać się z niniejszą kartą techniczną oraz kartą charakterystyki produktu!

Produkt zawiera cement. Z wodą / wilgocią tworzy związek o silnych właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić oczy i skórę. Możliwość wystąpienia alergicznych reakcji.

6. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

UWAGA:

Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

7. OSTRZEŻENIA



Eye Dam.1 H318

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.



Skin Irrit. 2 H315

Działanie drażniące na skórę kat.2. Działa drażniąco na skórę.

STOT SE 3 H335

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchą masę produktu ≤0,0002% (2ppm)

Warunki bezpiecznego stosowania:

P101 - w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102 - chronić przed dziećmi

P103 - przed użyciem przeczytać etykietę

P261 - unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P271 - stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P302+P352 - w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem

P304+P340 - w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie

P305+P351+P338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem

P332+P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P362 - zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem

STYRKLEJ U uniwersalna zaprawa do zatapiania siatki i przyklejania styropianu, zawiera włókna

Op. worek 25 kg

P501 – zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi przepisami

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

ETA-13/0709 ATB TERM ST Złożony system izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawą na polistyrenie (EPS) do stosowania jako zewnętrzna izolacja na ścianach budynków.

EAD 040083-00-0404

DWU nr ATB ST/2023

KCH STYRKLEJ U

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.