

USZCZELNIACZ DO DACHÓW

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

Uszczelniaacz Do Dachów jest bitumiczną, wzmocnioną włóknami masą służącą do klejenia dachowych powłok bitumicznych oraz powłok na bazie bitumów (papy, gonty). Dzięki zawartości odpowiednich rozpuszczalników organicznych lekko rozpuszcza podłoże zwiększając przyczepność klejonych elementów. Uszczelniaacz Do Dachów polecany jest również do wszelkich napraw uszkodzeń w powłokach izolacyjnych powierzchni dachowych tworząc trwałą, elastyczną powłokę odporną na warunki atmosferyczne.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wolne od mrozu i rdzy, czyste, nośne oraz wolne od mleczka cementowego, tłuszczu, oleju, wykwitów solnych oraz wszelkich pokryć mogących działać rozdzielająco. Podłoża pokryte smołą lub pakiem smołowym należy usunąć mechanicznie.

Obróbka

Uszczelniaacz Do Dachów nakładamy na podłoże za pomocą pistoletu do kartuszy uprzednio dopasowując szpic do wymaganej szerokości. Przy wysokich temperaturach i dużym nasłonecznieniu ze względu na szybkie odparowanie rozpuszczalnika zaleca się stosowanie cienkich warstw. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 10mm. Przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej +15°C zaleca się, aby Uszczelniaacz Do Dachów przed użyciem pozostawić w ciepłym pomieszczeniu.

Nie stosować w temperaturze poniżej 0°C.

MC-Bauchemie Sp. z o.o. - oddział Ultrament
ul. Prądyńskiego 20 · 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 45 21 · ultrament@ultrament.pl
www.ultrament.pl

i Pomoc Eksperta: tel.: +48 728 451 997
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00,
połączenie płatne wg. stawki operatora,
lub e-mail: technik@ultrament.pl

The logo for Ultrament, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on a dark green rectangular background. Below the rectangle is a white, curved line that resembles a stylized 'U' or a protective shield.

Wskazówki

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki temperatura nie spadła poniżej +5°C. Przy niższych temperaturach nie wolno obrabiać materiału. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do + 23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia, wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają ten proces. Podczas pracy z tym produktem nie należy spożywać pokarmów i napojów. Zawiera lotne związki organiczne. Podczas pracy nie wolno palić tytoniu i używać otwartego ognia. Materiał może być obrabiany tylko na świeżym powietrzu. Należy przestrzegać zasad BHP. Preparat należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	bitum zawierający rozpuszczalnik organiczny
Kolor	czarny
Konsystencja	pasta
Czas schnięcia	36 godzin
Temperatura obróbki	+5°C do +30°C
Zużycie	ok. 300ml na 3mb przy grubości spoiny 10x10 mm
Czyszczenie	w stanie świeżym i związonym benzyną lakową
Narzędzia	pistolet do kartuszy
Utylizacja	puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 24 m-ce od daty produkcji.
Opakowanie	kartusz 300ml.

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku.