



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

IMPREGNAT AKRYLOWY DO DREWNA PREMIUM, KOLOR BIAŁY

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości impregnat ochronno-dekoracyjny zawierający naturalne woski hydrofobowe, które odpychają wodę, zwiększają trwałość i wytrzymałość drewna. Nadaje drewnu matowe, barwne wykończenie zachowując widoczną strukturę słoików. Zabezpiecza drewno przed przebarwieniami, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (wilgoć, promieniowanie UV), biodegradacją oraz pękaniem i rozsychaniem drewna. Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia preparatami nawierzchniowymi.



KORZYŚCI

- Zawiera woski hydrofobowe
- Chroni przed czynnikami atmosferycznymi
- Zwiększa trwałość i wytrzymałość drewna
- Matowe wykończenie



Głęboko wnika w drewno



Niska zawartość LZO



Długotrwała ochrona do 4 lat



Tworzy antyadhezyjne powłoki



Dekoruje - podkreśla naturalny charakter drewna



Konserwuje - przeciwdziała biodegradacji drewna



Zabezpiecza - chroni przed czynnikami atmosferycznymi



Czas wstępnego schnięcia: 1-2 h



Wydajność do: 10 m²/L

ZASTOSOWANIE

Do malowania drewna gładkiego, eksploatowanego na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń, np. ploty, altany, pergole, szklarnie, domki letnie, bramy, meble ogrodowe, itp.



Do wewnątrz i na zewnątrz



DOMKI LETNIE



MEBLE I PÓŁKI



OGRODZENIA I BRAMY



BRAMY



ALTANY I FASADY



MEBLE OGRODOWE

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Stare, zniszczone powłoki farb i lakierów usunąć używając „Zmywacza farb i lakierów” DRAGON i odtłuścić np. „Acetonem” DRAGON.
- Krok 2: Impregnat przed użyciem dokładnie wymieszać.
- Krok 3: W przypadku renowacji starych powierzchni drewnianych zaleca się nakładanie 1-2 warstw (kolejną warstwę nakładaj po przeschnięciu poprzedniej tj. po ok. 1 h).
- Krok 4: W przypadku zabezpieczenia surowego drewna nasączaj impregnatem metodą „mokre na mokre”.
- Krok 5: Przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna, powłokę przeszlifuj drobnociastym papierem ściernym i dobrze odpyl.
- Krok 6: Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść wodą.
- Krok 7: Po zaschnięciu preparat możesz usunąć tylko mechanicznie.



Użyj pędzla



Umyj narzędzia wodą







Zalecana liczba warstw: 2

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Drewno zagrzybione oczyść do surowego drewna lub wymień na nowe.
2. Powierzchnie wcześniej malowane impregnatami przeszlij papierem ściernym celem usunięcia luźnych powłok i wyrównania koloru.
3. Elementy przeznaczone do impregnacji muszą być czyste, suche, odtłuszczone, gładko oszlifowane oraz zdrowe.
4. Do malowania dużych powierzchni używaj impregnatu z tej samej partii produkcyjnej.
5. Nie zaleca się rozcieńczania impregnatu i dodawania innych składników.
6. Przed rozpoczęciem pracy wykonaj próbne wymalowanie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami.
7. Kolor podany na opakowaniu przedstawia powłokę po wyschnięciu impregnatu.
8. Może on się różnić od uzyskanego efektu ze względu na stosowaną technikę drukarską oraz rodzaj podłoża, na które nałożono impregnat.
9. Prace prowadź w temperaturze (5±30) °C
10. Pełne właściwości użytkowe powłoka nabiera po minimum 24 h.
11. W zależności od temperatury, wilgotności i rodzaju drewna.
12. Ostateczny kolor impregnacji uzależniony jest od jakości i gatunku drewna, rodzaju obróbki jego powierzchni oraz liczby naniesionych warstw.
13. Przy niskiej temperaturze aplikacji (poniżej +10°C) i wysokiej wilgotności powyżej 80% czas schnięcia może się wydłużyć.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

-  Nie zaleca się stosowania produktu do malowania gatunków drewna z wysoką zawartością garbników ze względu na możliwość wystąpienia przebarwień.
-  Nie należy malować drewna nagrzanego od słońca.
-  Nie używać produktu do malowania powierzchni podłogowych, narażonych na ciągły kontakt z wodą oraz do powierzchni oliwionych lub woskowanych.
-  Wstępna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5±30)°C. Chronić przed przegrzaniem i mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

Podczas malowania uważać aby nie zabrudzić skóry rąk - trwale barwi.

Zaimpregnowane drewno w zależności od gatunku może zmienić barwę.

W razie nie zastosowania się do wskazówek na opakowaniu, producent nie odpowiada za efekt impregnacji.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Zgodnie z gamą kolorystyczną
Zapach	Charakterystyczny
pH	Brak danych
Lepkość kinematyczna	Brak danych
Gęstość	1,02 ± 0,02 g/cm ³ w 20°C
Typ produktu	akrylowy
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	~1 h
Całkowity czas schnięcia powłoki	~4 h
Rodzaj wykończenia	mat
Sugerowana ilość warstw	1-2
Skuteczność ochrony	4 lata
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz
Maksymalna wydajność	10 m ² /L dla jednej warstwy

LZO: Kategoria A; podkategoria e: Lakiery do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych oraz bejce, włącznie z nieprzezroczystymi; typ FW, maksymalne dopuszczalne LZO wynosi 130 g/L, maksymalne LZO w produkcie wynosi 30 g/L.



Wydajność do: 10 m²/L

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DIADP01BI	5903649046734	PL	1 l	tworzywo wiadro	4	24
DIADP01DA	5903649035158	PL	1 l	tworzywo wiadro	4	24
DIADP01HE	5903649035929	PL	1 l	tworzywo wiadro	4	24
DIADP01KA	5903649035172	PL	1 l	tworzywo wiadro	4	24
DIADP01MA	5903649035189	PL	1 l	tworzywo wiadro	4	24
DIADP01PA	5903649035196	PL	1 l	tworzywo wiadro	4	24
DIADP01SAN	5903649035943	PL	1 l	tworzywo wiadro	4	24
DIADP01SAO	5903649035936	PL	1 l	tworzywo wiadro	4	24
DIADP01SZR	5903649035226	PL	1 l	tworzywo wiadro	4	24
DIADP01TE	5903649035233	PL	1 l	tworzywo wiadro	4	24
DIADP05BI/PL-BG-LT-RO-RU	5903649046758	PL,BG,LT,RO,RU	5 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP05DA/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035240	PL,BG,LT,RO,RU	5 l	tworzywo wiadro	1	24

DIADP05HE/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035950	PL,BG,LT,RO,RU	5 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP05KA/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035264	PL,BG,LT,RO,RU	5 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP05MA/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035271	PL,BG,LT,RO,RU	5 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP05PA/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035288	PL,BG,LT,RO,RU	5 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP05SAN/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035967	PL,BG,LT,RO,RU	5 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP05SAO/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035974	PL,BG,LT,RO,RU	5 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP05SZR/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035318	PL,BG,LT,RO,RU	5 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP05TE/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035325	PL,BG,LT,RO,RU	5 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP10DA/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035332	PL,BG,LT,RO,RU	10 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP10HE/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035981	PL,BG,LT,RO,RU	10 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP10KA/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035356	PL,BG,LT,RO,RU	10 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP10MA/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035363	PL,BG,LT,RO,RU	10 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP10PA/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035370	PL,BG,LT,RO,RU	10 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP10SAN/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035998	PL,BG,LT,RO,RU	10 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP10SZR/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035400	PL,BG,LT,RO,RU	10 l	tworzywo wiadro	1	24
DIADP10TE/PL-BG-LT-RO-RU	5903649035417	PL,BG,LT,RO,RU	10 l	tworzywo wiadro	1	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.