

Bona R848T

Karta techniczna

Bona R848T jest elastycznym, 1-komponentowym klejem silanowym służącym do przyklejania różnych rodzajów podłóg drewnianych, który spełnia normę ISO17178 (elastyczny). Może być stosowany do montażu podłóg warstwowych oraz stabilnych wymiarowo elementów litych takich jak parkiet mozaikowy. Ryzyko powstania pustych miejsc jest zminimalizowane. Nie jest konieczne stosowanie gruntu pod warunkiem właściwego stanu i parametrów podkładu. Klej utwardza się w wyniku reakcji chemicznej z wilgocią.

- Szybka początkowa siła wiązania
- Nadaje się do stabilnych wymiarowo elementów z litego parkietu
- Bez wody i rozpuszczalników, prawie bez pęcznienia drewna
- Dobra przyczepność do prawie wszystkich podłoży i rodzajów drewna
- Plamy kleju można łatwo usunąć

Dane techniczne

Typ produktu:	Silan modyfikowany prepolimer
Kolor:	Kremowy
Lepkość:	Łatwy do nałożenia, stabilny
GISCODE:	RS 10
EMICODE:	EC1-R Plus
DIBt:	Z-155.10-128
Czas otwarcia:	Około 30 minut*
Czas schnięcia:	24 – 48 godzin*
Środek czyszczący:	S100, aceton i etanol. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.
Narzędzia:	Szpachla ząbkowana
Magazynowanie:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C w czasie transportu i magazynowania. Przechowywać w chłodnym, suchym, przewiewnym miejscu.
Okres przydatności do użycia:	Wiadra – 12 miesięcy / kielbasa – 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym nieodpakowanym opakowaniu
Wielkość opakowań:	Wiadra 15 kg / kielbasa: 600, 1800, 2810 i 5400ml
Bezpieczeństwo:	Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
Odpady:	Odpady i opróżnione opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

*w 20°C i przy 55 % wilgotności względnej

**odczyt wilgotności podłoża należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi standardami i normami

Kleje





Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, całkowicie suche, czyste i wolne od pęknięć. Jeśli jest to wymagane, musi spełniać wymagania lokalnych norm lub kodeksów postępowania. Jeśli to konieczne, powinno być profesjonalnie przygotowane do dalszych prac. Podkład zazwyczaj nie jest potrzebny. Jeśli występuje konieczność użycia podkładu należy zastosować: Bona D501, R540 lub R590. Można wyrównać masą Bona H600, H610 (wypełnienie otworów) lub H660.

Uwaga: Bona R848T można stosować w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Takie podłogi muszą przejść protokół nagrzewania. Podczas instalacji i trzy dni po temperaturze jastrychu nie może przekraczać 25 °C.

Odpowiednie podłoża

- Cementowe podłoża spełniające normę EN 13813
- Podłogi wyrównane masą samopoziomującą (przynajmniej 2 mm grubości, odporne na migrację plastifikatora)
- Podłoża z siarczanu wapnia spełniające normę EN 13813
- Nowe płyty wiórowe (P4-P7) lub płyty OSB 2 – OSB 4, stabilnie połączone wkrętami
- Inne suche i nieuszkodzone podłoża
- Podłoża asfaltowe spełniające normę EN 13813 i inne podłoża, na które wpływa migracja plastifikatorów - muszą uzyskać warstwę ochronną Bona R410 lub Bona R540

Aplikacja

Przed użyciem kleju należy spełnić następujące warunki klimatyczne (wartości dla Europy Środkowej): temperatura powietrza min. 18°C, podłogi i podłoża min. 15°C (z ogrzewaniem podłogowym max. 20°C), wilgotność względna powietrza max. 70%. Klej również powinien być w odpowiedniej temperaturze. Po otwarciu wiadra usunąć folię ochronną i zaschnięty klej z brzegów. Klej należy aplikować równomiernie za pomocą szpachli ząbkowanej, dobranej odpowiednio do typu podłogi (patrz niżej).

Parkiet należy położyć na kleju i docisnąć podczas czasu otwarcia (ok. 30 minut). Użyj tylko tyle, ile możesz położyć w wyznaczonym czasie otwarcia. Jeśli na kleju wytworzy się skórka – nie wolno instalować drewnianej podłogi. Należy usunąć klej i położyć nową warstwę.

Jeśli klej dostanie się między styki desek (i może wejść w kontakt z lakierem lub olejem), to należy go usunąć. Wilgotność drewna musi być zgodna z lokalnymi warunkami i normami. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta parkietu.



Zużycie

Parkiet mozaikowy

Zużycie: ok. 850 g/m², szpachla Bona 850 F lub 850 G

2-warstwowy parkiet lakierowany fabrycznie

Zużycie: ok. 1000 g/m², szpachla Bona 1000 F lub 1000 G

22 mm deski lite

23 mm mozaika przemysłowa

3-warstwowy parkiet lakierowany fabrycznie

Zużycie: ok. 1250 g/m², szpachla Bona 1250 F lub Bona 1250 G

(F = drobne zęby, podkłady gładze / G = większe zęby, podkłady porowate)

Zużycie kleju podczas aplikacji systemem Bona OptiSpread zależy głównie od prędkości chodzenia, a także od ustawionego ciśnienia powietrza (OptiSpread 100, OptiSpread 2.0). Proszę zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi maszyny.

Dalsza aplikacja

Szlifowanie i wykończenie powierzchni można przeprowadzić po 12-24 godzinach. Po 24-48 godzinach możliwe jest obciążenie podłogi. Czas schnięcia zależy od rodzaju parkietu, chłonności podłoża i warunków otoczenia.

Bona ponosi odpowiedzialność tylko za dostarczony produkt, nie za całkowity zainstalowany produkt. W razie wątpliwości przeprowadź test lub próbę.

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadź test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.