



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y   n a t u r ę   d r e w n a

## OLEJ DO PODŁÓG NANO

### KARTA TECHNICZNA

**Olej do podłóg NANO** jest naturalnym środkiem na bazie olejów roślinnych, wosków, substancji pomocniczych i pigmentów. Dzięki nowej formule opartej na nanotechnologii Olej charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na intensywne eksploataowanie (zarysowania, temperaturę, płyny stosowane w gospodarstwie domowym). Odżywia i chroni drewno przed wodą, brudem i kurzem zapewniając mu naturalny, matowy wygląd. Jest łatwy w aplikacji, utrzymaniu i renowacji (możliwość wykonania miejscowych napraw). Posiada wysoką odporność na działanie promieniowania UV – długotrwała ochrona koloru (w przypadku olejów kolorowych). Ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża, ogranicza ślizganie. Produkt jest zgodny z normą PN-EN 71-3 (może być stosowany na meble oraz zabawki dziecięce).

**Zakres stosowania** Produkt przeznaczony jest do malowania starych i nowych parkietów, podłóg i schodów drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych: pokojach, holach, kuchniach. Olej do podłóg można stosować na każdy rodzaj drewna europejskiego.

**Kolorystyka** Paleta barw Olei do podłóg NANO firmy SOPUR o indeksie OPN-XXX oraz bezbarwny.

**Przygotowanie podłoża** Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrywania olejem powinny być suche, odpowiednio wyszlifowane i odpyłone, bez śladu wosku, lakieru czy środków czyszczących. Grubość papieru do szlifowania drewna powinna być dobrana do jego twardości: drewna twarde (np. dąb, buk) szlifować grubszym papierem ściernym P-80-120, drewna miękkie (np. sosna) szlifować papierem ściernym P-120-150. Produkt nakładać na surowe drewno, lub barwione pokryte Bejcą Nitro o indeksach BN-XXX, Bejcą Antyczną-Rozpuszczalnikową lub Bejcą do Parkietów.

**Przygotowanie wyrobu** Przed użyciem Olej do podłóg NANO należy bardzo dobrze wymieszać. Wyrobu nie należy rozcieńczać.

**Aplikacja** Zawsze dokonać wybarwienia próbnego celem stwierdzenia zgodności efektu z oczekiwaniami.

Olej nanosić pędzlem płaskim, ławkowcem lub wałkiem. Zalecana ilość warstw: 2-3. Nałożyć pierwszą, cienką warstwę oleju i pozostawić na maksymalnie 15 minut by w tym czasie drewno wchłonęło olej. Po upływie tego czasu nadmiar oleju zetrzeć czystą i suchą szmatką wykonując okrężne ruchy do sucha. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 4h. Następnie lekko zmatować drewno papierem ściernym o granulacji P-240 w celu wygładzenia powierzchni i odpylić. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć drugą, cienką warstwę i ponownie pozostawić na 15 minut. Po wyschnięciu drugiej warstwy przeprowadzić test kropli wody: nałożyć kroplę wody na pomalowaną olejem powierzchnię i obserwować jej zachowanie. Jeżeli kropla rozlewa się to należy nałożyć kolejną warstwę, jeżeli kropla jest „wypukła” i nie rozlewa się to ilość oleju na desce jest wystarczająca. Po upływie min. 4h, dla uzyskania specyficznych właściwości powłoki (gładkość) powierzchnię można spolerować bawełnianą szmatką (nie mechająca się), szczotką do oleju lub maszyną polerską.

**Suszenie** Malowane elementy suszyć w temperaturze 20°C przez około 6h. Czas schnięcia uzależniony jest od grubości naniesionej warstwy oleju.  
**Uwaga! Pełne utwardzenie oleju następuje po około 7 dniach, w tym czasie nie zaleca się pełnego użytkowania zaolejowanych podłóg.**

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y   n a t u r ę   d r e w n a

## OLEJ DO PODŁÓG NANO

### KARTA TECHNICZNA

|                                |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mycie narzędzi</b>          | Wodą z detergentem. Po zakończonej pracy, szmatki i pakuły nasączone olejem należy wymyć dokładnie wodą lub spalić, gdyż istnieje groźba samozapłonu.                                                       |
| <b>Wykańczanie powierzchni</b> | Olej do podłóg NANO stanowi warstwę nawierzchniową i nie wymaga dodatkowego wykańczania.                                                                                                                    |
| <b>Pielęgnacja powierzchni</b> | Odkurzacz lub wilgotna szmatka nasączona wodą z łagodnym detergentem, nie wolno wylewać nierozcieńczonego detergentu bezpośrednio na podłogę.                                                               |
| <b>Renowacja powierzchni</b>   | Zmatować uszkodzone miejsca drobnopiętnym papierem ściernym i następnie nałożyć Olej do mebli wg instrukcji stosowania. Renowację przeprowadzać co najmniej raz w roku w zależności od stopnia użytkowania. |
| <b>Opakowania</b>              | Opakowania metalowe o pojemności: 1l; 5l; 20l.                                                                                                                                                              |
| <b>Wydajność teoretyczna</b>   | Okolo 8 do 10 m <sup>2</sup> z 1l oleju przy jednokrotnym nanoszeniu (w zależności od podłoża).                                                                                                             |
| <b>Okres gwarancji</b>         | 24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).                                                                                                                                              |
| <b>Transport</b>               | W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 40°C.                                                                                                                                   |
| <b>Przechowywanie</b>          | W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.                                                                                                                                   |

Data aktualizacji: 19.10.2017

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszym klientom i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.