

Klej proszkowy poliuretanowy DTF

KLEJ TRANSFEROWY

1. CHARAKTERYSTYKA

Klej proszkowy poliuretanowy DTF charakteryzuje się miękkim chwytem, wysoką elastycznością, bardzo niską temperaturą transferowania oraz wysoką odpornością na pranie. Jest łatwy w aplikacji (zarówno ręcznej jak i automatycznej w proszkarkach) oraz daje się łatwo usuwać spoza obszaru wzoru.

2. ZASTOSOWANIE

Transfery DTF oraz sitowe na tekstyliach, w szczególności wrażliwych na wysoką temperaturę oraz rozciągliwych (np. lycra). Można go stosować na bawełnę, mieszanki bawełny z poliestrem oraz 100% poliestr.

3. APLIKACJA

Ręczna, w proszkarkach wykorzystywanych w produkcji transferów sitowych oraz liniach produkcyjnych DTF i transferów hybrydowych

4. SPECYFIKACJA

- temperatura topnienia: $95 \div 105$ st. C
- gęstość: $1,12 \text{ g/cm}^3$
- wielkość frakcji:
 - $0 \div 80 \text{ }\mu\text{m}$
 - $80 \div 200 \text{ }\mu\text{m}$
 - $120 \div 250 \text{ }\mu\text{m}$
 - $100 \div 300 \text{ }\mu\text{m}$
 - $300 \div 600 \text{ }\mu\text{m}$
- parametry przenoszenia:
 - temperatura: $105 \div 135$ st. C
 - nacisk: średni ($1,5 \div 2,5 \text{ kg/cm}^2$)
 - czas: $8 \div 15$ sek.
- Odporność na pranie wodne:

API.PL Sp. z o.o.

95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień, ul. Okrężna 37

KRS 0000345423, NIP: 7322136134, REGON: 100807691

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 5 000,00zł
zamowienia@api.pl

www.api.pl

- 40 st. C: ***

- 60 st. C: *

- 90 st. C: -

***- doskonała; **- dobra; *- zadowalająca

11. OPAKOWANIE

Dostępne opakowania: 1kg, 5kg, 25kg

Wierzymy, że nasze porady techniczne i zalecenia przekazywane ustnie, pisemnie lub za pomocą prób są prawidłowe.

Jednocześnie nie są one wiążące, również w stosunku do ewentualnych praw stron trzecich i nie zwalniają one Państwa z zadania sprawdzenia właściwości naszych produktów odnośnie planowanego ich wykorzystania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie i metody produkcji, które znajdują się poza naszą kontrolą.

API.PL Sp. z o.o.

95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień, ul. Okrężna 37

KRS 0000345423, NIP: 7322136134, REGON: 100807691

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 5 000,00zł

zamówienia@api.pl

www.api.pl