



LAZURA OCHRONNA POLSKI KLIMAT WYSOKA ODPORNOŚĆ



- **UV PROTECT 45** – wysoka odporność na UV
- **AQUA-BLOCK** – efekt perlenia kropli wody
- **FLEXY CARE** – elastyczna i odporna powłoka



- **SATYNA**
- **0,75L – 2,5L – 5L**
- **± 12m²/L**
- **Czas schnięcia między warstwami: 12 h**



Produkt przeznaczony do ochrony drewna narażonego na działanie niekorzystnych warunków pogodowych, typowych dla polskiego klimatu.

- UV PROTECT 45 - filtry UV i pigmenty skutecznie blokują promienie słoneczne.
- AQUA BLOCK - hydrofobowa formuła sprawia, że krople wody nie wnikają w głąb drewna, a spływają po jego powierzchni.
- FLEXY CARE - elastyczna i odporna powłoka pracuje wraz ze zmianami objętościowymi drewna powstałymi pod wpływem wahań wilgotnościowych i temperaturowych, dzięki czemu powłoka nie łuszczy się i nie pęka.

WŁAŚCIWOŚCI

- Trwale chroni drewno przed działaniem promieni UV.
- Wodoodporna, zapobiega wnikaniu wody w głąb drewna.
- Mrozoodporna, nie pęka oraz nie łuszczy się pod wpływem niskich temperatur.
- Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian wilgotnościowych.
- Utrwała piękno drewna i podkreśla jego usłojenie.
- Nie kapie, nie tworzy smug oraz zacieków.

PRZEZNACZENIE

- Drewno na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, płoty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, itp.
- Wszystkie gatunki drewna z wyłączeniem drewna tłustego oraz zawierającego antyoksydanty.
- Na powierzchnie umożliwiające swobodny spływ wody i śniegu.
- Nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno musi być czyste, suche i o odpowiedniej wilgotności.

- Drewno surowe: przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna budowlanego V33.
- Drewno wcześniej pokryte lazurą: usunąć złuszczone warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona, należy zmatowić powierzchnie papierem ściernym, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową.

NAKŁADANIE

- Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać.
- Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
- Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych i przeciągach.
- Nałożyć minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni oraz zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym szlifowaniu powierzchnie należy odpylić.
- Zachować minimum 12h odstęp pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Nie nakładać lazury, dopóki poprzednia warstwa nie jest całkowicie sucha i nie daje się zmatowić.
- Na drewno narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni, zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy lazury.
- Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny jest na drewnie po wyschnięciu.

WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA

- Lazura bezbarwna zawiera filtry UV i może być stosowana do malowania powierzchni zewnętrznych (uzyskana powłoka ma kolor słomkowy).
- W przypadku stosowania lazury na drewno dębowe lub inne twarde gatunki drewna, pierwszą warstwę należy rozcieńczyć do 10% benzyna lądowa.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna, jakości podłoża oraz ilości naniesionych warstw. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie lazury na niewielką powierzchnie w celu wykonania próby.

- Czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz zależeć będzie od gatunku drewna.
- Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste (niektóre gatunki egzotyczne), woskowane i olejowane.
- Przy nanoszeniu metodą natryskową produkt musi być dostosowany do właściwej lepkości.
- W przypadku stosowania na inne powłoki należy wykonać próbę przyczepności.
- Puszkę z niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawioną do góry dnem. Nie dopuścić do przemrożenia produktu.

TRWAŁOŚĆ POWŁOKI

Trwałość powłoki zależy od stopnia jej narażenia oraz od prawidłowego przygotowania podłoża i aplikacji lazury zgodnie z instrukcją. Może ulec skróceniu w przypadku zbyt cienkiej powłoki oraz utrudnionego spływania wody z zabezpieczonej powierzchni. W przypadku powierzchni szczególnie narażonych na działanie promieni słonecznych rekomendowane jest nałożenie dodatkowej warstwy produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



UWAGA. EUH208: Zawiera kwasy tłuszczowe oleju talowego, trimery nienasyconych kwasów tłuszczowych w C18. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH211: Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu. H226: Łatwopalna ciecz i pary. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. P101:

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palic. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/e): 400g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 400g/l LZO. Okres ważności 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.



Bezbarwny



Sosna
skandynawska



Dąb jasny



Dąb złocisty



Sosna oregonska



Mahoń



Palisander



Ciemny Orzech



Biały kremowy



Antracyt