



**OPIS** RO Super Spoiwo 3333 oparte jest na bazie dwuskładnikowych wodorozcieńczalnych, nisko zapachowych żywic epoksydowych.

**Zalecenia stosowania** RO Super Spoiwo 3333 przeznaczone jest do aplikacji na nieporowate, zwarte materiały, takie jak płytki lub dobrze zatarty beton; metale nieżelazne, takie jak np. stal nierdzewna, aluminium lub nowa ocynkowana ognioowo stal oraz tworzywa termoplastyczne, takie jak zbrojone włókna poliestrowe lub epoksydowe.

RO Super Spoiwo 3333 może być nakładane pędzlem, wałkiem lub natryskiem. RO 3333 jest odporny na lekkie i umiarkowane ścieranie, wytrzymuje podwyższoną wilgotność powietrza i wilgoć, regularne mycie z użyciem chemikaliów - jeśli jest pokryty odpowiednim systemem RO.

Na RO Super Spoiwo 3333 mogą być nakładane praktycznie wszystkie materiały epoksydowe, poliuretanowe, chlorokauczukowo-poliwinyłowe i akrylowe produkowane przez RO.

**DANE TECHNICZNE**

**Wykończenie** Satynowy / matowy

**Kolor** Białawy / półprzezroczysty

**Gęstość** 1.58 kg/l (mieszanina)

**Zawartość substancji stałych** 61.9% obj. (mieszanina)

**Zawartość LZO** Max. 8 g/l

LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

**Mieszanina gotowa do użycia** 8 g/l

**Kategoria** A/h

**Limity unijne** 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

**Lepkość** 120 – 130 KU w 20°C (mieszanina)

**Wydajność teoretyczna** 41.2 m<sup>2</sup>/l przy grubości warstwy suchej 15 µm

**Wydajność praktyczna** 25-30 m<sup>2</sup>/l. Nakładać bardzo cienkimi warstwami, nie grubiej niż 25 µm na mokro (15 µm na sucho)

**Zalecana grubość warstwy** 15 µm na sucho , 25 µm na mokro

| Czas schnięcia w:                | 20°C, wilg. 50%             | 10°C, wilg. 60% | 30°C, wilg. 50% |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| dla dotyku:                      | 6 godz.                     | 12 godz.        | 2 godz.         |
| dla użytkowania:                 | 8 godz.                     | 24 godz.        | 6 godz.         |
| dla ponownego malowania:         | po 16 godz.                 | po 24 godz.     | po 12 godz.     |
| pełna twardość:                  | 8 dni                       | 14 dni          | 5 dni           |
| Odporność na wysokie temperatury | 150°C (w środowisku suchym) |                 |                 |

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przygotowanie podłoża to kluczowy proces dla przyczepności powłoki. Podłoże musi być wolne od luźnych elementów, kurzu, odtłuszczone i suche. Należy dokładnie przygotować powierzchnię:

- Wyczyścić (np. szczotkami ryżowymi); pozbyć się osadów (np. kamień); odkurzyć; zmyć wodą z detergentem (np. płyn do mycia naczyń) celem pozbycia się tłuszczu, kurzu; obficie spłukać wodą celem pozbycia się resztek detergentu; pozwolić powierzchni wyschnąć. Uwaga: w przypadku użycia rozpuszczalników należy później powierzchnię dokładnie umyć wodą z detergentem.
- W przypadku betonu, wylewek samopoziomujących itp. należy pozbyć się mleczka cementowego i otworzyć pory poprzez szlifowanie mechaniczne.
- W przypadku płytek narażonych na większe obciążenia tj. płytek posadzkowych oraz wszelkich płytek narażonych na wilgoć płytki należy zmatowić przed aplikacją gruntu RO 3333. Zmatowienia należy dokonać przez szlifowanie mechaniczne
- Należy pamiętać, aby szlifować już czyste płytki, aby uniknąć wcierania brudu. Po zmatowaniu, powierzchnię należy ponownie odpylić, ponownie zmyć i spłukać. Powierzchnia powinna całkowicie wyschnąć.

#### SPOSÓB APLIKACJI

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pędzel:</b>                        | Rozcieńczać od 5 do 10% obj. wodą; stosować pędzle z długiego, naturalnego/syntetycznego włosa; sprawdzić grubość na mokro, unikać nakładania zbyt grubej warstwy preparatu.                                                                                                                                                                               |
| <b>Wałek:</b>                         | Rozcieńczać od 10 do 20% obj. wodą; stosować wałki z krótkim włosiem (4-6 mm) moherowym lub welwetowym sprawdzić grubość warstwy mokrej, unikać nadmiernej grubości.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Natrysk powietrzny:</b>            | Rozcieńczać do 20 % obj. wodą; średnica dyszy 1.2 ÷ 2.0mm, ciśnienie rozpylania: 2 ÷ 4 atm.; sprawdzić grubość warstwy mokrej, unikać nadmiernej grubości.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Czyszczenie</b>                    | Natychmiast po aplikacji gorącą wodą z mydłem; jeśli materiał malarski wysechł, użyć mieszaniny acetonu z ksylenem; stosować raczej pędzle i/lub wałki.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Instrukcje dotyczące mieszania</b> | <p>Dokładnie wymieszać obydwa komponenty przed zmieszaniem ich ze sobą. Mieszać metodą wytrząsania lub mieszadłem wolnoobrotowym.</p> <p>Proporcja mieszania: baza: aktywator (3301) = odmierzone ilości</p> <p>Czas stosowania: 2 godziny dla 5 litrów mieszaniny w 20°C</p> <p>po 2 godzinach materiał nie nadaje się do użycia (zostaje utwardzony)</p> |

**Czas stosowania** 2 godziny dla 5 litrów mieszanki w 20°C.

Po 2 godzinach materiał nie nadaje się do użycia (zostaje utwardzony).

**Warunki stosowania** Temperatura powietrza i podłoża w granicach +10°C ÷ +35°C, wilgotność względna powietrza poniżej 70%. Temperatura podłoża musi być przynajmniej o 5°C wyższa od punktu rosy.

**UWAGI** Maksymalna grubość warstwy na powłokę: 30 µm warstwy suchej, co odpowiada 50 µm warstwy mokrej.

Jeśli w czasie wysychania wilgotność względna jest wysoka, schnięcie może być wolniejsze.

---

**Warunki bezpieczeństwa** Zapoznać się z informacjami na ulotce oraz etykiecie puszek.

**Warunki przechowywania** Zamknięte puszki można przechowywać 3 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C ÷ +35°C.

Chronić przed zamarzaniem.

**Wersja** 07B09

---

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600

**W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:**

**Dystrybutor:**

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Mogileńska 19  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00  
Fax +48 61 624 32 98  
[www.noxan.pl](http://www.noxan.pl)

