

Dekoral EXPRESS TOP



ZAKRES STOSOWANIA



Dekoral EXPRESS TOP to szybko schnąca emalia akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów metalowych, a także lamperii i kaloryferów. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, zarówno do renowacji, jak i na nowe powierzchnie. Nakładanie emalii jest łatwe oraz szybkie – pomalowane powierzchnie są gotowe w 1 dzień (emalia jest sucha w dotyku już po jednej godzinie). Specjalna formuła produktu zapewnia wysoką przyczepność oraz niezwykłą odporność powłoki.

GŁÓWNE CECHY



- Szybko schnąca – sucha w dotyku po 1 h
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Na różne powierzchnie
- Gładka, elastyczna i odporna powłoka
- Łagodny zapach
- Wydajność – 16 m²/L

DANE TECHNICZNE



Kolor	26 gotowych kolorów (16 kolorów satynowych, 10 kolorów matowych)
Wygląd powłoki	satyna, mat
Lepkość Brookfield RVT, 20 ± 2°C, [mPas]	1000–2500
Gęstość, 20 ± 0,5°C, [g/cm ³]	1,050–1,350

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	2 warstwy wydajność do 16 m ² /L
Czas schnięcia powłoki (temp. +23 ± 2°C)	4h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 4h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Extra Felt, wałek Felt, pędzel Oval, pędzel płaski
Rozcieńczalnik	wodorozcieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Podłoże przeznaczone do malowania przeszlifuj, usuń wszelkie nierówności, zabrudzenia i pył, odtłuść i wysusz.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj bezbarwnym Impregnatem Grunt R marki Drewnochron. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNT DO DREWNA (Gruntomal) marki Dekoral.
- Wewnątrz pomieszczeń emalię możesz nanieść bezpośrednio na surowe drewno.
- Podłoża stalowe i żeliwne zagruntuj PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral.
- Nie maluj nagranych powierzchni (zalecana temperatura podłoża max. 25°C).
- Tynki wewnętrzne i inne chłonne podłoża zagruntuj GRUNTEM DO DREWNA (Gruntomal) marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl.
- Usuń powłoki złuszczone i spękane.
- W celu zwiększenia przyczepności do laminowanych płyt MDF, powłoki zmatuj papierem ściernym o gradacji 120 i odpyl.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą max 2% obj.
- Zalecana ilość warstw – 2.
- Drugą warstwę nаноś po minimum 4 godzinach. W przypadku kontrastowego podłoża może być wymagane nałożenie trzeciej warstwy.
- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas wysychania emalii.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz intensywnie do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/d): 130 g/L (2010). Produkt zawiera max. 130 g/L
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	0,2 L 0,5 L 0,9 L 2,5 L 10,0 L
Data aktualizacji	13.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.