

TIMANTTI 7

Trwała i zmywalna farba powierzchniowa do miejsc o dużym natężeniu ruchu

TIMANTTI 7 to idealny wybór do pomieszczeń wymagających dodatkowej trwałości. Ta wysokowydajna farba powierzchniowa zapewnia wyjątkową zmywalność i doskonałe matowe wykończenie, dzięki czemu idealnie nadaje się do obszarów o dużym natężeniu ruchu, takich jak kuchnie, łazienki, korytarze, klatki schodowe, szkoły, szpitale, obiekty gastronomiczne i podobne pomieszczenia.



TIMANTTI 7 zawiera środek przeciwgrzybiczy, który chroni pomalowaną powierzchnię i sprawia, że nadaje się do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki i szatnie.

Zaprojektowany z myślą o odporności na wilgoć, pleśń i chemikalia, TIMANTTI 7 jest łatwy w czyszczeniu - nawet przy użyciu środków dezynfekujących - pomagając w utrzymaniu higienicznego środowiska. Może być również barwiony zgodnie z paletą kolorów do wnętrza Teknos, aby stworzyć pożądaną atmosferę.



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Klasyfikacja M1, Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.
Zastosowanie	Sufity, Ściany wewnętrzne
Zalecane podłoże	Uprzednio zagruntowane płyty, Beton, Płyta budowlana, Szpachlówka, Płyty gipsowe, Farba akrylowa
Zawartość części stałych	Około 41 % objętościowych
Lotne związki organiczne (LZO)	LZO wartości graniczne (kat A/a): 30 g/l. Baza 1 zawiera max. 9 g/l, Baza 3 zawiera max. 24 g/l.
Wydajność teoretyczna	8 m ² /l.
Zużycie praktyczne	Zużycie praktyczne zależy od rodzaju powierzchni i wybranej metody aplikacji.
Kolory	Baza 1 (biały) i 3, które można barwić w celu uzyskania odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych. Kolor gotowy: Off-white T1724 (T1327).
System barwienia	Teknomix
Połysk (60°)	Mat, połysk około 7 (przy kącie pomiaru 60 °)
Rozcieńczalnik	Woda.
Gęstość	Około 1,3 g/ml
Przechowywanie	Nie może zamarzać.

Wielkości opakowań

Baza 1, baza 3: 2,7 l, 9 l, 18 l.
Off-white T1724 (T1327): 18 l.

INSTRUKCJA UŻYCIA**Przygotowanie powierzchni**

Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.

Grunтовanie

POMIESZCZENIA NARAŻONE NA WILGOĆ : zagruntować beton, tynk, szpachlę, cegłę i płyty budowlane podkładem izolatorem wilgoci TIMANTTI W według instrukcji stosowania.

W POMIESZCZENIACH SUCHYCH zagruntować wcześniej wspomniane powierzchnie podkładem TIMANTTI 3.

Metoda nanoszenia

Pędzel, Wałek, Natrysk

Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,017 - 0,021".

Nanoszenie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas malowania

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. W czasie nakładania oraz schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +10 °C, a wilgotność względna poniżej 80 %. Czas schnięcia powłoki jest krótszy gdy wilgotność powietrza jest niższa i/lub temperatura powietrza wynosi powyżej +21 °C. Aplikacja będzie łatwiejsza, jeśli powietrze jest nawilżane i/lub temperatura powietrza obniża się w pomieszczeniu pracy. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Rozcieńczanie

Farba może być rozcieńczana wodą, gdy zachodzi taka konieczność, ale rozcieńczenie może pogorszyć zdolność krycia farby.

Czasy schnięcia

+23 °C / 50% RH

- pyłosuchość

1 h

- kolejna warstwa

2 h

Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia.

Odporność na zmywanie i zużycie

Bardzo dobra odporność farby na zużycie.

Malowana powierzchnia może być zmywana kilkakrotnie.

Szorowanie na mokro, odporność klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998). Po okresie schnięcia 28 dni w temperaturze (23±2) °C i wilgotności (50±5)%

Czyszczenie

Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO**Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności**

Patrz Karta Charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Instrukcja renowacji

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach odbywa się po upływie 4 tygodni i powłoka osiąga wówczas ostateczną trwałość i twardość. Przed upływem tego czasu z powłoką należy postępować ostrożnie.

Powierzchnia może być czyszczona poprzez przetarcie neutralnym (pH 6-8) detergentem. Do powierzchni mocno zabrudzonych może być użyty alkaliczny (pH 8 - 10) detergent. Detergent i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez wycieranie i/lub przemywanie wodą. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. Przed użyciem detergentu zapoznać się z instrukcją stosowania dostarczoną przez producenta.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.