

Enke Podkład VA 933 (Universal Voranstrich 933)

Enke podkład VA 933 jest bezbarwnym, zawierającym rozpuszczalniki roztworem żywnym. VA 933 jest produktem szybko schnącym.

Przeznaczenie	Podkład VA 933 stosujemy w celu przygotowania podłoża i zapewnienia prawidłowej przyczepności pod produkty Enke-Werk.
Zastosowanie	Beton, jastrych cementowy, mury ceglane, tynk, papy bitumiczne, tworzywa sztuczne, drewno, metale oraz folie dachowe (PCV, Poliester, EVA). Podczas klejenia ENKOLIT-em obróbek blacharskich na piaskowcu, podłożach kamiennych i innych podłożach porowatych lub sypkich. W celu doboru odpowiedniego podkładu należy zapoznać się z tabelą przyczepności.
Instrukcja	Podłoże przed nałożeniem podkładu musi być czyste, suche, nośne oraz wolne od substancji utrudniających przyczepność. Należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia oraz łuszczące się i luźne fragmenty podłoża. Pęcherze oraz większe fałdy należy ścieć. Obszary zanieczyszczone olejami lub chemikaliami muszą zostać usunięte, aż do nieprzesiąkniętej warstwy. Głębokie nierówności należy wyrównać. Z elementów lakierowanych należy usunąć warstwę lakieru. Podkład VA 933 nakładamy wałkiem malarskim lub pędzlem w ilości 100 - 200g/m ² . Czas schnięcia ok. 10 - 60 minut w zależności od warunków atmosferycznych. W przypadku nieznanych podłoży przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić próbę przyczepności.
Akcesoria	-wałek malarski -uchwyt do wałka -taśma papierowa -nożyczki ENKE -otwieracz do puszek ENKE -rękawice ochronne Wszystkie akcesoria dostępne są w sklepie internetowym www.dach4u.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji: telefon 601 435 756, e-mail enke@kalamala.pl

Dane techniczne

Konsystencja:	ciecz
Kolor:	przezroczysty o lekko żółtawym odcieniu
Czas schnięcia:	10-60 minut (uzależnione od warunków atmosferycznych)
Lepkość:	< 1 mPas (20 °C)
Gęstość:	Ok. 0,84 g/m ³ (20 °C)
Temp. zapłonu:	Ok. 11 °C
Zużycie:	100 - 200 g/m ²
Forma dostawy:	pojemniki jednorazowe 2,5kg, 8kg, 20kg