













WATER
REPELLENT



PET
FRIENDLY

Masa powierzchniowa m ² EN 12127:2017 / Mass per unit area m ²	330g/m ² +/-5%
Skład / Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa / Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny / Type of fabric	Velvet / Velvet

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006	Good ←————→ Poor				RESULTS		
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D			
 Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934-1:2013	637-704 N WARP 457-505 N WEFT	>600	≥400	≥350	≥250	A/B
 Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO 12947-2:2017	90000-100000	≥35000	12000-30000	4000-10000	-	A
 Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937-3:2002	40-44 N WARP 30-33 N WEFT	≥40	≥30	≥25	≥20	A/B
 Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO 13936-2:2004 180 N LOAD	1.2-1.4 mm WARP 1.5-1.7 mm WEFT	≤4	≤6	≤8	-	A/A
 Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles	4	≥4-5	4	3-4	3	B
 Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	4-5	≥6	5	4	-	B-C
 Odporność na tarcie suche Rubbing solvents	EN ISO 105-X12:2016	4-5	≥4-5	4	3-4	-	A-B
 Odporność na tarcie mokre Rubbing fastness in humid state	EN ISO 105-X12:2016	4-5	≥3-4	3	2-3	-	A
 Zapalność Ignitability	EN1021 -1 BSS852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117						Passed - no burning identified
 Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)	Usługa dodatkowa Additional service					
Sposób konserwacji Care labeling	