

MASA NAPRAWCZA PROFI

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

MASA NAPRAWCZA PROFİ jest gotową do użycia, jednoskładnikową, nieprzepuszczającą wody, wzmocnioną włókniną, zawierającą rozpuszczalniki organiczne masą bitumiczną przeznaczoną do prac naprawczych. Po związaniu powstaje elastyczna i wytrzymała powłoka pokrywająca rysy powstałe w podłożu (do 10mm) już po nałożeniu masy, odporna na działanie warunków atmosferycznych, agresywnych związków występujących w glebie tj. kwas humusowy, a także na opady kwaśnego deszczu.

MASA NAPRAWCZA PROFİ nadaje się do wszystkich prac uszczelniających na dachach, balkonach, tarasach i częściach budowli znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Doskonale nadaje się do napraw uszkodzeń w powłokach izolacyjnych powierzchni dachowych(pęcherze i wyrzuszenia pod papą) do wykonywania uszczelnień przejść instalacyjnych i napraw połączeń papy i obróbek blacharskich. Do wykorzystania w pionie i w poziomie.

MASA NAPRAWCZA PROFİ posiada dobrą przyczepność do betonu, tynku, drewna, eternitu, blachy ocynkowanej, bitumicznej i asfaltowej papy dachowej. Produkt posiada dobrą przyczepność do suchych jak i wilgotnych podłoży (także w trakcie opadów deszczu).

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, suche lub matowo-wilgotne, czyste i nośne, bez szkód spowodowanych przez mróz i wykwity solne, wolne od tłuszczu, oleju, środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń, rys, a także innych działających separująco substancji. Większe ubytki, pory i jamy usadowe w podłożach mineralnych należy wypełnić Zaprawą Uszczelniającą Ultrament. Nasiąkliwe podłoża mineralne należy zagruntować Gruntem bitumicznym. Po całkowitym wyschnięciu gruntu można nakładać MASĘ NAPRAWCZĄ PROFİ.

Podłoża pokryte smołą lub pakiem smołowym należy usunąć mechanicznie do warstwy nośnej.

Obróbka

MASĘ NAPRAWCZĄ PROFI nakładamy za pomocą kielni lub pacy bezpośrednio z opakowania. Grubość warstwy w jednym cyklu roboczym nie powinna przekraczać 10mm. Tylko w przypadku wykonywania wyobleń grubość nakładanej warstwy może wynosić 15mm. Przy temperaturze poniżej +15°C Masę przed użyciem przechowywać w temperaturze pokojowej, dzięki czemu zachowa elastyczność i łatwość obróbki. Przy wysokich temperaturach i silnym nasłonecznieniu zalecane jest nakładanie cienkich warstw w kilku przejściach roboczych, ponieważ w przypadku grubych warstw następuje przyspieszenie odparowania rozpuszczalnika organicznego, co może powodować powstawanie pęcherzy.

W przypadku wykonywania uszczelnień obwodowych należy użyć pacy z ząbkami, co pozwoli na wykonanie odpowiedniego przewężenia. Pęcherze i pustki powietrzne występujące w pokryciach dachowych rozcinamy na krzyż, oczyszczamy i osuszamy wewnątrz. Następnie wypełniamy MASĄ NAPRAWCZĄ PROFI a odgięte fragmenty papy dociskamy do masy. Nie stosować przy temperaturze poniżej 0°C.

Wskazówki

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia nałożonej powłoki temperatura powietrza i podłoża nie spadła poniżej 5°C.

Przy niższych temperaturach nie wolno obrabiać materiału. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23° C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia, wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają ten proces. Po związaniu nałożony preparat jest odporny na deszcz i mróz. Pojęcie „przykrywający rysy” nie odnosi się do już istniejących rys, ale do zagrożenia powstawania rys po nałożeniu MASY NAPRAWCZEJ PROFI. Podczas pracy z tym materiałem nie wolno spożywać pokarmów i napojów, palić tytoniu i używać otwartego ognia. Materiał może być obrabiany tylko na świeżym powietrzu. Należy przestrzegać zasad BHP. Preparat należy przechowywać po za zasięgiem dzieci.

Tabela przeglądowa produktu MASA NAPRAWCZA PROFI

Baza materiałowa	bitum zawierający rozpuszczalnik organiczny z dodatkiem włókien poliestrowych
Kolor	czarny
Konsystencja	gęsta pasta
Czas schnięcia	Ok. 24 godziny na 1mm warstwy
Temperatura obróbki	Od 0°C do 30°C
Narzędzia	paca
Zużycie	Ok. 1.1 kg/m ² na 1mm warstwy
Czyszczenie	benzyna lakowa
Utylizacja	puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami
Przechowywanie	w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu wolnym od mrozu, 5 lat od daty produkcji
Opakowanie	5kg, 2kg – wiaderko ocynkowane

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku