

ANTYKOR

Farba antykorozyjna 3 w 1

OPIS PRODUKTU

ANTYKOR to wysokiej jakości alkidowa farba antykorozyjna. Tworzy jednowarstwowe zabezpieczenie, przy równoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów jakościowych trójwarstwowego zestawu malarskiego (grunt, międzywarstwa, farba nawierzchniowa).

Farba charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV.



ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona jest dla jednowarstwowych antykorozyjnych wymalowań elementów stalowych dla agresywnych środowisk korozyjnych C1-C3, czyli miejska i przemysłowa atmosfera z umiarkowanym zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki. ANTYKOR doskonale nadaje się do dekoracyjno-ochronnego pokrywania elementów wykonanych ze stali, żeliwa oraz aluminium, takich jak: drzwi, okiennice, kraty, ogrodzenia, meble ogrodowe, jak również powierzchnie stalowych konstrukcji, maszyn, pojazdów mechanicznych, odlewów żeliwnych itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, bez kurzu i tłuszczu. Nowe powierzchnie odtłuścić Rozcieńczalnikiem ksylenowym LAKMA, acetonem lub rozcieńczalnikiem do wyrobów nitro. Nie stosować benzyny ani rozpuszczalników zawierających benzynę. Stare wymalowania oczyścić z zanieczyszczeń i starej łuszczącej się farby. Miejsca skorodowane szczególnie starannie oczyścić szczotkami drucianymi z luźno przylegającej rdzy, a następnie odtłuścić.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed malowaniem farbę ANTYKOR należy dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem ksylenowym LAKMA w ilości max 5%).

Farbę nakładać sposobem krzyżowym, tzn. poziomymi i pionowymi pasami. Nakładać 2-3 warstwy zgodnie z oczekiwanymi wymogami środowiskowymi. Czasookres nakładania poszczególnych warstw wynosi co najmniej 8 godz. Zalecana grubość jednej suchej warstwy wynosi 30 – 40 µm (60 – 80 µm na mokro). Na wymalowanie powierzchni stanowiącej odrębną całość należy użyć materiału pochodzący z

tej samej partii produkcyjnej, co gwarantuje uzyskanie tego samego odcienia. Temperatura powietrza oraz temperatura powlekanego podłoża powinna wynosić od +5°C do +30°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. Parametry powinny być mierzone w pobliżu podłoża. Niższa temperatura i wyższa wilgotność względna podczas nakładania i wysychania, a także zbyt gruba warstwa powłoki znacznie spowalnia suszenie i utwardzanie powłoki.

DODATKOWE INFORMACJE

Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć Rozcieńczalnikiem ksylenowym LAKMA lub NITRO. W przypadku malowania wewnątrz pomieszczeń wietrzyć do zaniku zapachu. Firma LAKMA[®] SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek, natrysk
Temperatura pracy	Temperatura wyrobu, podłoża i powietrza: +10° C do +30° C
Ilość warstw	2 - 3
Schnięcie	Minimum 6 godzin *
Nanoszenie kolejnej warstwy	Minimum 8 godzin*
Lepkość (kubek wypływowy KWφ10mm, wypływ 50ml)	Ok. 50 - 80 s.
Gęstość	Ok. 1,2 - 1,3 g/cm ³
Zawartość substancji stałych	Powyżej 52%
Rozcieńczalnik / czyszczenie narzędzi	Rozcieńczalnik ksylenowy LAKMA, rozcieńczalnik NITRO
Wydajność w zależności od chłonności podłoża	Do 8 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu

*** przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%.**

KOLORYSTYKA

Biały, żółty, czerwony, czerwony tlenkowy, niebieski, zielony, zielony ciemny, brązowy, grafitowy, szary, czarny, srebrny.

SKŁADOWANIE

5 lat od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym miejscu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze od +5°C do +35°C.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
5 l	-	96	około 658 kg
0,75 l	8	672	około 696 kg

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU nr BL1/ 46/2020

BHP I P POŻ.

Wyrób łatwopalny.

Zawiera ksylen.

Szczegółowe informacje dostępne w Karcie Charakterystyki.

Aktualizacja 22.04.2023

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.