

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mrozo i wodoodporna zaprawa tynkarska przeznaczona jest do ręcznego wykonywania tynków cementowo-wapiennych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zaprawę tynkarską MURADEX T można stosować na wszelkie podłoża betonowe oraz murowane z elementów ceramicznych, kamienia naturalnego oraz na podłoża silikatowe, betony kruszywowe lekkie a także komórkowe itp.

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE

Zużycie	ok. 1,8 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą	ok. 2 godziny (w temp. +20°C)
Uziarnienie	0-1,4 mm
Grubość warstwy	8-20mm
Kategoria wytrzymałości	CS II
Współczynnik przewodzenia ciepła	≤ 1,11 W/(m*K)

3. DANE WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawę tynkarską MURADEX T można stosować na każde stabilne, mineralne, suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność, wysezonowane podłoża budowlane. Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane.

Warunki wykonywania prac:

Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do tynkowania należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża pod tynk powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się, (bez nosić śladów wilgoci). W przypadku podłoży betonowych należy je pozbawić środków antyadhezyjnych, olejów stosowanych do deskowania.

4. SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zawartość całego opakowania wsypać do naczynia z wodą zachowując proporcja : 4,5 litra wody na 25 kg suchej zaprawy. Mieszać ręcznie lub przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania masy o jednolitej konsystencji bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i powtórny wymieszaniu. Tak przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez okres do 2 godzin. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą ani ze świeżym materiałem.

WYKONANIE

Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą tynkowaną powierzchnię warstwą min 8mm i wyrównać łatą. Ostateczne wyrównywanie (zatarcie pacą z tworzywa sztucznego, filcową lub gąbką) wykonać po rozpoczęciu jego wiązania. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed zbyt mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą.

5. WSKAZÓWKI

W razie potrzeby, tynk należy co pewien czas zwilżyć czystą wodą. W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, należy stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych czynników.

6. PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do + 25 °C. Okres

przydatności produktu do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

7. OSTRZEŻENIA

Produkt nakładać przy temperaturze materiału, podłoża i powietrza w zakresie +5°C do + 25 °C.



Eye Dam.1 H318

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.



Skin Irrit. 2 H315

Działanie drażniące na skórę kat.2. Działa drażniąco na skórę.

STOT SE 3 H335

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchą masę produktu ≤0,0002% (2ppm)

Warunki bezpiecznego stosowania:

P101 - w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102 - chronić przed dziećmi

P103 - przed użyciem przeczytać etykietę

P261 - unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P271 - stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P302+P352 - w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem

P304+P340 - w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie

P305+P351+P338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem

P332+P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P362 - zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem

P501 - zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi przepisami.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

MURADEX T

DATA OPRACOWANIA 2019.04.23 DATA AKTUALIZACJI

EN 998-1:2016 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska

DWU 206/2018

KCH MURADEX T

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.