

Typ folii	Folia przeciwsłoneczna zewnętrzna
kolor	srebrny
Transmisja Światła Widzialnego	19,0%
Odbicie światła widzialnego	55,3%
Całkowita Redukcja Promieni Słonecznych	81,0%
Odbicie promieni słonecznych	63,0%
Absorpcja promieni słonecznych	23,0%
Transmisja promieni słonecznych	14,0%
Współczynnik zacielenia B	0,20
Transmisja promieni UV	<1%
Redukcja blasku	79%
Emisyjność	0,64

Rekomendowane zastosowanie

Szyby pojedyncze	Tak
Szyby barwione pojedyncze	Tak
Szyby podwójne bez gazu argonu	Tak
Szyby barwione podwójne bez gazu argonu	Tak
NOWE Szyby podwójne z gazem argonem	Tak
NOWE Szyby barwione podwójne z gazem argonem	Tak
Szyby potrójne lub inne nietypowe szyby	Tak

GWARANCJA łuszczenie pękanie odbarwienie	5 lat – pion 3 lata – poziom
	Rekomendujemy użycie silikonu bezbarwnego na krawędziach folii

Przy prawidłowym zabezpieczeniu krawędzi folii
i myciu oraz sprawdzaniu co pół roku żywotność folii wydłuża się