

HD-PUR HOCHGLANZLACK 629-0011

Opis produktu

Szybkoschnący, bezbarwny lakier o wysokim połysku i doskonałej rozpląwności. Jest przeznaczony przede wszystkim do powierzchni o wysokim połysku w pomieszczeniach. Wykazuje dobrą odporność mechaniczną i chemiczną przy dużej twardości i jedwabistej zwartości. Możliwość polerowania.

Przykładowe zastosowanie

Orzech, lakierowanie wysoki połysk

Gruntowanie

2 razy gruntowanie podkładem HD-PUR 655-0001 z utwardzaczem HD-PUR-CYRL 600-0626 w proporcji 5:1. Schnięcie co najmniej 4 godziny, najlepiej przez całą noc w temperaturze pokojowej. Szlifowanie międzywarstwowe, ziarnistość 280/400.

Lakierowanie

2 warstwy mokre na mokre z HD-PUR 629-0011 z utwardzaczem HD-PUR-TURBO 600-0800 w proporcji 2:1. Czas schnięcia 24 godziny przed polerowaniem.

Szlifowanie i polerowanie

Szlifowanie na mokro; ziarnistość 1200, potem z Abralonem o ziarnistości 2000, a następnie o uziarnieniu 4000 na mokro.

Zastosuj pastę do polerowania na powierzchni i wypoleruj na wysoki połysk. Pozostałości pasty można usuwać miękką szmatką ze środkiem HD-ABPOLIERWASSER S 880.

Informacje dodatkowe

Wszystkie podane czasy schnięcia dotyczą temperatury 20°C, przy względnej wilgotności powietrza 65 %.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację nawiewno-wyiewną.

Po szlifowaniu i usunięciu pyłu należy natychmiast pokryć następną warstwą lakieru.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Zawsze wykonać próbne malowanie.

Normy do badań

DIN EN 71 – 3 (bezpieczeństwo zabawek)

DIN 68861 – part 1 (odporność chemiczna)

DIN V 53160 1+2 (odporność na ślinę)



Preparat wolny od:

toksycznych metali ciężkich, węglowodorów chlorowcowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych Bi i terfenyli (PCB+PCT) pentachlorofenolu (PCP) i formaldehydu.

Użycie

Natrysk pistoletem kubkowym

Rozmiar dyszy 1,8 – 2,0 mm, Ciśnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar

Wskazówka: W przypadku trudnego do lakierowania drewna zastosować najpierw podkład izolujący HD-PUR SPERRGRUND 611-000 (proporcja 10:1 z utwardzaczem 6000-0626).

Dane techniczne

Lepkość:	28 sekund w kubku wg DIN 4
Utwardzacz:	HD-PUR-TURBO 600-0800
Proporcja:	5:1 (lakier/ utwardzacz)
Schnięcie:	pyłosuchość po 30 - 40 minutach szlifowalność po 24 godzinach
Zużycie:	120 g / m ²
Uwaga :	Przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 5 godzin.

Informacje o zamawianiu

Numer katalogowy:

629-0011-30LH	Pojemnik 30 Litrów
629-0011-10LK	Pojemnik 10 Litrów
629-0011-5LK	Pojemnik 5 Litrów