

HD-HARTWACHS-SIEGEL/WOSK TWARDY 811-0001

Opis produktu

HD-HARTWACHS-SIEGEL/ WOSK TWARDY jest produktem, który nadaje się do wszelkich zastosowań przy wykańczaniu wnętrz. Dzięki dużej odporności **HD-WOSK TWARDY** można stosować do lakierowania schodów, mebli i drewnianych podłóg.

Użycie

HD-WOSK TWARDY jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. Surowe powierzchnie drewniane należy zagruntować **HD-WOSKIEM TWARDYM**. Naniesić metodą natryskową za pomocą pistoletu lub urządzeń Airless/Airmix. Standardowa ilość nakładanego wosku wynosi około 40-60g/m² na jedną warstwę. W przypadku drewna z otwartymi porami po natrysku jeszcze raz przetrzeć szmatką żeby wosk dobrze spenetrował powierzchnię. Po wyschnięciu, po około 5 godzinach, należy wykonać szlifowanie międzywarstwowe papierem o ziarnistości 240-320. Następnie należy nałożyć drugi raz **HD-WOSK TWARDY**. Czas schnięcia zależy od odpowiedniej cyrkulacji powietrza i temperatury woskowanych elementów oraz innych warunków panujących w pomieszczeniu. Podczas pracy należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń. Po użyciu pojemniki należy szczelnie pozamykać i chronić przed dopływem powietrza. Przyschnięty **HD-WOSK TWARDY** można zmyć za pomocą środka do czyszczenia **HD-ROZPUSZCZNIK** 980-0300. Dobłą jakością można uzyskać jedynie przy użyciu czystych i sprawnych narzędzi. Uszkodzone powłoki można poprawić za pomocą tego samego produktu po dokładnym przeszlifowaniu powierzchni. Do regularnej konserwacji powierzchni pokrytych **HD-WOSKIEM TWARDYM**, w szczególności do schodów i do podłóg służy **HD-ŚRODEK DO PIELGNACJI** 990-0917.

Informacje dodatkowe:

Do ciemnego drewna lub bejcowanego na ciemno należy użyć podkład **HD-WOSK TWARDY** 875-0001

Szmatki do czyszczenia, ubrania robocze nasączone **HD-WOSK TWARDY** mogą być samozapalne. Dlatego należy je po pracy dokładnie wyprać lub wysuszyć na zewnątrz pomieszczenia przed ich utylizacją.

Przed użyciem dobrze wymieszać.

Przed użyciem wykonać zawsze próbne malowanie.

Zalecenia: Zalecamy dodanie 10-15 % rozcieńczalnika **HD-NATUR ROZCIEŃCZALNIK** 980-0011

Normy do badań



Produkt jest zgodny dyrektywą w sprawie lotnych związków organicznych VOC.

DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek)

DIN 68861-1 (odporność chemiczna)

Instytut Budowlany (użytkowanie wewnętrzne)

Receptura produktu nie zawiera: toksycznych metali ciężkich, węglowodorów fluorowcowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych bi- oraz tri- fenylów (PCB+PCT) pentachlorofenolu (PCP) oraz formaldehydu.

Przykładowe zastosowanie

Dąb bejcowany na ciemno.

1 x barwienie kombibejcą 240-90893 na kolor ciemnego dębu.
Natryskiwanie z pistoletu na mokro.

2 x natrysk **HD-WOSK TWARDY** 811-0001. Zużycie około 2x 40-60 g/m²

Dane techniczne

Wartość VOC:

Wartość rzeczywista (w stanie gotowym do użycia): 428g/l

Wartość graniczna (limit): 700g/l

Kategoria : f

Informacje o zamawianiu

Nr katalogowy.:

811-0001-30LH Pojemnik 30 l

811-0001-10LK Pojemnik 10 l

811-0001-5LK Pojemnik 5 l

Przechowywanie:

W oryginalnych opakowaniach minimum 6 miesięcy.