



WOOD H110 ECO PARQUET

HYBRYDOWY KLEJ DO PARKIETÓW WARSTWOWYCH

KARTA TECHNICZNA HF01.17

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Nie wymaga gruntowania podłoża
- Wszystkie typy desek warstwowych
- Podłogi z litego drewna o szerokości do 110 mm i grubości do 15 mm
- Szybki chwyt początkowy
- Kompatybilny z ogrzewaniem podłogowym

OPIS PRODUKTU

WOOD H110 ECO PARQUET to jednoskładnikowy, nowoczesny klej technologii hybrydowej. Charakteryzuje się silnym chwytem początkowym oraz wysoką elastycznością.

ZASTOSOWANIE

WOOD H110 ECO PARQUET można stosować do przyklejania wszystkich typów parkietów warstwowych oraz desek litych o maksymalnej szerokości 110 mm i grubości 15 mm.

RODZAJE POWIERZCHNI

- Beton lany o przeszlifowanej powierzchni,
- Jastrychy cementowe,
- Jastrychy anhydrytowe,
- Pozostałości po starych klejach do płytek, stabilnie związane z podłożem,
- Parkiet na legarach (po wcześniejszym przygotowaniu),
- Płyty wiórowe, OSB (po wcześniejszym przygotowaniu).

DANE TECHNICZNE

Baza	hybrydowa
Kolor	kremowy
Gęstość	1,60 ± 0,1 g/cm ³
Temperatura użycia	od +10°C do +30°C
Czas otwarty*	ok. 40 minut
Czas blokowania*	2 godziny
Możliwość chodzenia*	Lekki ruch pieszcy po 24 godzinach Pełne obciążenie ruchem pieszcy po ok. 48 godzinach
Pełne utwardzenie*	po 48 godzinach
Szlifowanie i lakierowanie	Po 48 godzinach

*Wartości podane dla pomieszczenia o temperaturze +23°C i 55% wilgotności względnej na normalnie chłonnym podłożu.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być zwarte i nośne, wolne od kurzu, pyłu, smarów, olejów i innych substancji pogarszających przyczepność. Klej nie wymaga gruntowania podłoża. Szczególnie odradza się gruntowanie środkami akrylowymi z powodu możliwości pogorszenia przyczepności kleju do podłoża. Wilgotność jastrychów cementowych nie może przekraczać 2,0%CM dla posadzek nieogrzewanych i 1,8%CM dla posadzek ogrzewanych. Wilgotność jastrychów anhydrytowych nie może przekraczać 0,5%CM dla posadzek nieogrzewanych i 0,3%CM dla posadzek ogrzewanych. Jeżeli podłoże cementowe jest zbyt wilgotne lub ułożone bezpośrednio na gruncie należy zastosować odpowiednią membranę przeciwwilgociową w zależności od stopnia zawilgocenia podłoża np. HYTEC E336 XTREM lub HYTEC E736 TURBO (zapoznać się z kartami technicznymi wyrobów). W przestrzeniach sanitarnych również zaleca się zastosowanie membran przed układaniem parkietu. Całkowicie odradza się stosowanie membran przeciwwilgociowych na podłożach anhydrytowych czy gipsowych z powodu słabej odporności tych materiałów na stały kontakt z wodą.

Zaleca się wygładzenie i wyrównanie powierzchni stosując odpowiedni grunt i masę samopoziomującą.

Słabo nośne podłoża można wzmocnić gruntem poliuretanowym HYTEC P510 RENORAPID.

Parkiet przygotować do montażu zgodnie z instrukcją producenta.

Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 48 godzin przed podjęciem prac. Instalację należy ponownie uruchomić po 7 dniach od zakończenia montażu parkietu.

SPOSÓB UŻYCIA

Klej nanosić na podłoże równomiernie pacą zębatą o rozmiarze dobranym do montowanego parkietu:

- Paca B5 – mozaika, podkłady korkowe i gumowe,
- Paca B11 – deski warstwowe o maksymalnej szerokości 110 mm i grubości 15 mm,
- Paca B12 – wszystkie formaty desek warstwowych, deski lite o maksymalnej szerokości 110 mm i grubości 15 mm.

Klej nanosić zawsze w ilości, którą jest się w stanie przerobić w ciągu zakładanego czasu otwartego (ok. 40 minut) oraz nie dalej niż na zasięg ręki.

Deski można mocować od razu po rozprowadzeniu kleju. Solidnie docisnąć, aby zapewnić odpowiedni transfer kleju na deskę. Spód deski powinien być pokryty w 80% klejem. Wygięte deki należy obciążyć do całkowitego związania kleju.

NARZĘDZIA

Paca zębata B5, B11 lub B12, szpachelka z tworzywa lub stali nierdzewnej, młotek gumowy

CZYSZCZENIE

Świeże plamy oraz zanieczyszczone klejem narzędzia należy oczyścić uniwersalnymi ściereczkami czyszczącymi HANDY WIPES lub benzyną lakową. Utwardzony klej usuwać mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi od 800 do 1200 g/m² w zależności od użytej pacy zębatej.

TYP PACY	ZUŻYCIE
B5	800 - 900 g/m ²
B11	900 - 1000 g/m ²
B12	1000 - 1200 g/m ²

UWAGI

Przechowywać parkiet w pomieszczeniu przez kilka dni przed instalacją (w celu ustabilizowania się drewna zgodnie z wymogami temperaturowo-wilgotnościowymi). Przestrzegać warunków przechowywania określonych przez producenta parkietu. Klej przed aplikacją powinien mieć temperaturę zbliżoną do warunków panujących w pomieszczeniu, ale mieszczącą się w zakresie określonym w sposobie przechowywania. Podczas instalacji sprawdzić, czy wilgotność otoczenia nie przekracza 65%.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Szczelnie zamknięty produkt przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30630628	worki aluminiowe 2x7 kg

ATESTY



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- [HYTEC E336 XTREM](#)
- [HANDY WIPES](#)

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.