

Nazwa: **Silikon neutralny – klej do luster**

Pojemność	70 ml	300 ml	
Stock no.	S-096	S-372	

OPIS

Specjalistyczny klej do luster jest jednoskładnikową masą klejąco-uszczelniającą o neutralnym systemie utwardzania. Używany tam, gdzie silikon octanowy nie mogą być stosowane ze względu na agresywne (kwasowe) działanie. Silikon neutralny jest przeznaczony do montażu różnego rodzaju luster – luster srebrzonych, kryształowych oraz o delikatnych, niezabezpieczonych chemicznie powierzchniach. Niezastąpiony w wilgotnych pomieszczeniach (łazienki, prysznice), w niskich i wysokich temperaturach (od -40 do +120°C) a także w miejscach narażonych na wstrząsy i drgania (pociągi, samochody, samoloty).

- Cechy:

- Bezzapachowy
- Bezkwasowy
- Elastyczny
- Odporny na UV
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na zmienne temperatury
- Odporny na wilgoć
- Nie kruszy się
- Nie pęka
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Nie spływa z powierzchni pionowych

ZASTOSOWANIE

Materiały: szkło, metale, drewno, tynk, cegła, tworzywa sztuczne, ceramika, kamień, płyty gipsowo-kartonowe, styropian, laminaty szklane

Przykłady zastosowania:

- klejenie mozaik lustrzanych
- mocowania luster dekoracyjnych na różnych podłożach: glazurze, szkłe, tynkach, betonie, w ramach metalowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych
- fugowanie obrzeży luster
- mocowanie szklanych elementów do różnych podłoży



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- **CZYTE**
Oczyść klejone powierzchnie tak, aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Następnie przemyj preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll.
- **SUCHE**
Osusz oczyszczone powierzchnie.

WARUNKI

- **Temperatura pracy**
Prace wykonuj w temperaturze otoczenia i podłoża od 5 do 30°C.

APLIKACJA

1. Zaznacz miejsce, w którym będzie przyklejone lustro.
2. Nałóż klej równoległymi, pionowymi pasami.
 - Pamiętaj aby rozprowadzenie kleju nie trwało dłużej niż 10 minut.
3. Zamocuj lustro we właściwym miejscu.
 - Do utwardzenia silikonu potrzebna jest wilgoć zawarta w powietrzu, dlatego nie dociskaj zbyt mocno lustro, tak aby pozostawić przestrzeń w celu przepływu powietrza pomiędzy silikonem.
4. Pozostaw na 24 godziny, aby połączenie uzyskało pełną wytrzymałość.
 - Pamiętaj o zabezpieczeniu lustro przed niekontrolowanym oderwaniem się od podłoża. W tym celu zastosuj podpórki, na której lustro będzie się wspierało, a boki i górę unieruchom taśmą klejącą.
5. Obrzeża lustro zafuguj po 48 godzinach.

PORADY I UWAGI

- 70 ml kleju wystarcza do przyklejenia lustro o powierzchni około 1,5m².
- Świeże zabrudzenia można usunąć wodą z mydłem lub benzyną ekstrakcyjną, natomiast po utwardzeniu nożem lub szpachelką.
- Nie zwilżaj wodą podłoża ani warstwy silikonu.

DANE TECHNICZNE

Baza:	silikon neutralny
Kolor kleju:	bezbarny
Kolor spoiny:	bezbarny
Konsystencja:	tiksotropowa pasta
Gęstość:	1,05 g/cm ³
Suchy dotykowo (23°C, wilgotność 50%):	10 min.
Czas pełnego utwardzania (23°C, wilgotność 50%):	2mm/24h



Odporność na temperaturę:	-40 ÷ 120°C
Twardość Shore A:	20-30
Wydłużenie przy zrywaniu:	200%
Skurcz:	znikomy
Ściekanie:	<2mm
Możliwość malowania:	nie

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5 do 25°C. Chroń przed wilgocią.
- Chroń przed dostępem dzieci.
- Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone na zgięciu tuby lub na kartuszy.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3214 10 10
Kod EAN	5902051001096 (70ml) 5902051000372 (300ml)

