

Nazwa: **Klej do drewna Rapid**

Pojemność	30 ml		
Stock no.	R-850		

OPIS

Szybkowiązący klej do drewna na bazie wodnej dyspersji poliocetanu winylu z dodatkiem środków modyfikujących stosowany do szybkiej naprawy elementów drewnianych i drewnopochodnych. Klej charakteryzuje się szybkim czasem sieciowania – wstępne sieciowanie następuje już po 10 minutach. Wykazuje wodoodporność klasy D3 (wg normy PN-EN 204), przez co może być stosowany do klejenia elementów pracujących w pomieszczeniach z częstym, krótkotrwałym działaniem ściekającej wody jak i długotrwałym działaniem wysokiej wilgotności powietrza. Sprawdza się również na zewnątrz w miejscach nie narażonych na bezpośredni kontakt z wodą. Jest prosty w użyciu, a w przypadku nałożenia zbyt dużej ilości kleju, nadmiar można łatwo usunąć wilgotną ściereczką, ponieważ przed utwardzeniem jest rozpuszczalny w wodzie. Podczas nakładania klej jest biały, jednak w procesie wysychania i utwardzania, spoina łącząca drewno staje się bezbarwna. Nie przebarwia drewna i nie ulega starzeniu. Nie zawiera wypełniaczy mineralnych, dlatego nie tępi narzędzi podczas dalszej obróbki. Ponadto jest klejem ekologicznym, ponieważ nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników.

- Szybki
- Bezbarwny
- Klasa wodoodporności D3
- Łatwo zmywalny nadmiar kleju
- Nie powoduje przebarwień
- Nie tępi narzędzi
- Odporny na starzenie
- Nie zawiera rozpuszczalników

ZASTOSOWANIE

Materiały: drewno, materiały drewnopochodne

Przykłady zastosowania:

- sklepanie dopasowanych połączeń stolarskich: krzesel, foteli, stołów, szaf, wieszaków, kwietników
- klejenie mebli kuchennych i łazienkowych
- przyklejanie listew wykończeniowych i boazerii
- mocowanie odklejonych części stopni, schodów
- przyklejanie oderwanych klepek mozaiki parkietowej
- przyklejanie elementów ozdobnych do drewna
- montaż modeli i naprawy zabawek drewnianych



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- **CZyste**
Oczyścić klejone powierzchnie tak aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Aby poprawić siłę spajania klejonych elementów, w przypadku powierzchni bardzo gładkich przetrzyj je lekko papierem ściernym, a następnie dokładnie odpyl. W przypadku elementów lakierowanych najlepiej przemyj powierzchnie Odtłuszczaczem Technicznym lub Zestawem Czyszczącym marki Technicql.
- **SUCHE**
Osusz oczyszczone powierzchnie. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 12%.
- **DOPASOWANE**
Dopasuj powierzchnie przeznaczone do klejenia, tak aby po połączeniu przylegały do siebie całą powierzchnią.

WARUNKI

- Temperatura pracy:
Stosuj w temperaturze powyżej 10°C.

UŻYCIE

1. Nałóż cienką warstwę kleju na jedną powierzchnię.
 - Rozprowadź klej używając końcówki dozującej lub pędzla bądź szpatełek wykonanych z tworzyw sztucznych. Upewnij się, że rozprowadzanie kleju nie trwa dłużej niż czas otwartego schnięcia czyli max. 2-4 min. Klej powinien wtedy być jeszcze wilgotny.
2. Dociśnij elementy mocno do siebie. Nadmiar kleju usuń wilgotną ściereczką.
 - Wstępny czas sieciowania wynosi 10 minut.
 - Najlepsze efekty osiągniesz dociskając elementy ściskiem stolarskim. Czas wstępnego sieciowania zależy od grubości nałożonej warstwy kleju, rodzaju i wilgotności drewna jak i temperatury i wilgotności otoczenia, dlatego w pewnych przypadkach może być konieczne dłuższe dociskanie.
3. Pozostaw na 24 godziny, aby połączenie uzyskało pełną wytrzymałość.

PORADY I UWAGI

- Pomimo tego, że klej jest bezpieczny i nie zawiera rozpuszczalników, ma charakterystyczny zapach. Po użyciu, zalecamy wietrzenie pomieszczenia aż do jego zaniku.
- Podczas klejenia unikaj kontaktu kleju z narzędziami i elementami zawierającymi w swoim składzie żelazo – unikniesz ryzyka powstawania przebarwień
- Klej przed zaschnięciem dobrze rozpuszcza się w wodzie, więc możesz czyścić stosowane narzędzia wodą.
- Klej nie klei polietylenu i polipropylenu, PTFE, gumy silikonowej.



DANE TECHNICZNE

Baza:	dyspersja polioctanu winylu
Kolor kleju:	biały
Kolor spoiny:	bezbarwny
Konsystencja	płynna
Gęstość:	1,0 -1,07 g/cm ³
Lepkość:	
Czas otwarty:	2-4 min.
Czas wstępnego utwardzania:	10 min.
Czas pełnego utwardzania:	24 h
Odporność spoiny na temperaturę:	-30°C ÷ 60°C
pH:	5-7
Zawartość suchej masy:	50%

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 10°C do 25°C.
- Chronić przed wilgocią i mrozem.
- Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone na zgrzewie tuby.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3506 10 00
Kod EAN	5902051001850

