

INSTRUKCJA

Sposób użycia

- Przed użyciem wstrząsaj butelką minimum przez 30sek. Podczas aplikacji drobinki komponentu nadal będą widoczne, jednak wstrząśnięcie preparatu zapobiegnie jego osadzeniu się na dnie butelki. Powtarzaj tę czynność przed każdą aplikacją.
- Przygotuj powierzchnię (lakier/felgi/szyby/plastiki/opony/inne elementy gumowe) – usuwając z niej wszystkie zabrudzenia – zwłaszcza takie jak smoła czy opiłki metaliczne. W razie konieczności spoleruj lakier w celu 100% usunięcia wszelkich niedoskonałości. Odtłuść przygotowaną powierzchnię preparatem IPA50%.
- Produkt nakładaj sekcjami (np.40x40cm) oraz ruchami krzyżowymi za pomocą dołączonego aplikatora – w przypadku lakieru, szyb, plastików – lub aplikatora mikrofibrowego – w przypadku opon, elementów gumowych.
- Po upływie 1-2min. po nałożeniu, dotrzyj produkt mikrofibrą, aż do całkowitego usunięcia smug.
- W przypadku szyb oraz elementów plastikowych po upływie 1-2min. ściągnij lub dotrzyj nadmiar powłoki.
- W przypadku opon dużo zależy od modelu i wieku opon – stare opony mają tendencję do „wchłaniania” powłoki, natomiast nowe wymagają dotarcia/ściągnięcia nadmiaru powłoki po aplikacji po upływie ok. 1-2min.
- Zużycie na średniej wielkości aucie to około 20ml (sam lakier), 10ml (felgi), 20ml (szyby + plastiki + opony).
- Nie dopuść do zaschnięcia powłoki bez dotarcia!