

KPK Wysokoelastyczna zaprawa klejowa z włóknem do ceramicznych płytek elewacyjnych gładkich oraz ręcznie formowanych, C2TE



WŁAŚCIWOŚCI :

- Wysokoelastyczna z dodatkiem włókien
- Cienkowarstwowa
- Mrozo- i wodoodporna
- Cementowa
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Wydajna i łatwa w obróbkę

ZASTOSOWANIE :

- Na zewnątrz i do wewnątrz
- Do przyklejania ceramicznych płytek elewacyjnych gładkich oraz ręcznie formowanych
- Do przyklejania kamienia elewacyjnego
- Do przyklejania kształtek parapetowych oraz zewnętrznych parapetów klinkierowych
- Do przyklejania klinkierowych systemów schodowych, stopnice oraz podstopnie
- Do przyklejania zewnętrznych płytek cokołowych
- Na wszystkie podłoża włącznie z płytą kartonowo-gipsową, wiórową i na podłoża użytkowane w warunkach dużej amplitudy temperatur
- Na balkony, tarasy, elewacje, schody zewnętrzne, cokoły

PODŁOŻE :

Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Silnie chłonne podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem PGC lub PGP. Przy ocenie podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm. Na tarasach, podłogach ogrzewanych i chłodzonych zastosować pola dylatacyjne o max. powierzchni 25 m² przy zachowaniu stosunku boków 1:3. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% CM dla podłoży cementowych, 0,5% CM dla podłoży gipsowych i anhydrytowych oraz 1% CM dla tynków cementowo-wapiennych.

OBRÓBKĄ :

Zawartość opakowania 25 kg wysypać do ok. 6,0 – 6,5 l wody, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu powszechnie dostępnych wiertarek z mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Odczekać ok. 5 min. i ponownie wymieszać. Tak przygotowaną porcję zaprawy należy zużyć w ciągu ok. 2 godz. Świeżą zaprawę rozprowadzić równomiernie na podłożu, a następnie przeczesać za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów dobranych w zależności od wielkości płytek. Prawidłowo dobrana konsystencja i wielkość zębów pacy zapewni, że po docięnięciu płytki do podłoża, zaprawa pokryje całą powierzchnię spodu płytki. Płytek nie należy moczyć w wodzie. Czas korekty płytki ok. 30 minut. Płytki należy układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia „naskórka”. Spoiny oczyścić z resztek kleju zanim stwardnieje. Spoinowanie po ok. 24 godz. Pełne obciążenie po 14 dniach.

Przed klejeniem okładziny ceramicznej na podłożach z instalacją grzewczą, należy ją wyłączyć na dobę przed rozpoczęciem prac. Ponownie włączyć dopiero po całkowitym związaniu zaprawy (min. 48 godzin) i stopniowo podwyższać temperaturę.

Świeżą zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak (mroz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac nie powinna niższa niż +5°C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej wpływa negatywnie na właściwości produktu.

Uwaga : klej nie nadaje się do wyrównywania podłoża.

ZUŻYCIE :

- 4x4x4 mm - ok. 1,9 kg/m²
- 6x6x6 mm - ok. 2,6 kg/m²
- 8x8x8 mm - ok. 3,8 kg/m²

OPAKOWANIE :

Worki 25 kg, wzmocnione worki papierowe, z podwójną wkładką z folii poliuretanowej. 48 worków na palecie.

SKŁADOWANIE :

Przechowywać w suchym miejscu, na paletach drewnianych zabezpieczonych folią. Otwarte opakowania szczelnie zamknąć. Czas magazynowania : 12 miesięcy
Data produkcji – nadruk na boku worka

UWAGA :

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza. Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału.

W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA :

Produkt ten zawiera cement i wapno. W połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W

przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

UTYLIZACJA :

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane.

DANE TECHNICZNE :

Spoinowanie	po ok. 24 godz.
Obciążenie	po ok. 24 godz.
Pełne obciążenie	po ok. 14 dniach
Temperatura obróbki	od +5°C do +25°C
Zużycie wody	ok 6,0-6,5 l

1488	
PCB-Polska Sp.J. ul. Szczawiowa 53D 70-010 Szczecin 12	
DOP-PL-04/14	
PCB KPK	
PN-EN 12004+A1:2012	
Klej do płytek, cementowy, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz	
Rodzaj produktu	Klej cementowy, C2TE
Reakcja na ogień	F
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz MSDS
Wytrzymałość złącza jako :	
Przyczepność wczesna	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość dla :	
- Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
- Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
- Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²
Spływ	≤ 0,5 mm
Czas otwarty po 30 min.	≥ 0,5 N/mm ²

	H315: działa drażniąco na skórę H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
	P102 - chronić przed dziećmi P260 - nie wdychać pyłu P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352+P333+P313 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P304+P340+P312 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Niebezpieczeństwo	
WE 266-043-4 WE 215-137-3	



PCB-Polska Sp.J.
ul. Szczawiowa 53D
70-010 Szczecin
Tel/fax +48 91 488 88 22
info@pcb-polska.pl
www.pcb-polska.pl