

LINIA GRUNTÓW QPRIMERS

QPRIMER HARD

grunt krzemianowo-polimerowy do wzmacniania podłoża



OPIS

Qprimer HARD jest gruntem krzemianowo-polimerowym, do wzmacniania podłoża przed zastosowaniem mikrocementu Quarelli.

Zaleca się jego stosowanie przed nałożeniem pierwszej warstwy mikrocementu na powierzchnie o dużej chłonności. Poprawia twardość i zwartość powierzchni. W gruncie został zastosowany krzemian potasu.

WŁAŚCIWOŚCI

- doskonała penetracja i stabilizacja podłoża
- nakładać wałkiem lub pędzlem w jednej warstwie,
- na bazie wody,
- produkt dostarczany w stanie gotowym do użycia

DANE TECHNICZNE

- PH między 8 a 9
- lepkość: 10-11 s (Copa Ford 4)
- suchość dotykowa: 30 minut

PROPORCJE MIESZANIA

Zawartość przed użyciem wymieszać. Nie wymaga rozcieńczania. Gotowy do użycia.

ZUŻYCIE

- 0,10 - 1,00 l/m² na 1 warstwę w zależności od porowatości podłoża

APLIKACJA

Upewnij się, że powierzchnia, na którą chcesz aplikować produkt Qprimer HARD jest czysta, sucha i pozbawiona kurzu lub innych zanieczyszczeń. Jeśli to konieczne, przed aplikacją oczyść powierzchnię usuwając wszelkie zanieczyszczenia, kurz, tłuszcz lub inne zabrudzenia, które mogłyby utrudnić przyleganie powłoki. Nakładać pędzlem lub wałkiem welurowym z krótkim włosiem lub mikrofibrą. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 5 ° C do 30 ° C.

Wyższe temperatury przyspieszają wiązanie produktu.

Należy go stosować przed nałożeniem pierwszej warstwy mikrocementu na podłożach chłonnych.

OPAKOWANIE

Grunt Qprimer HARD dostarczany jest w opakowaniach 20kg.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu nie dłużej niż 6 miesięcy od daty partii w temperaturze od 10 do 30°C, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Niniejszy produkt jest przeznaczony dla profesjonalistów. Przed przystąpieniem do prac zalecamy dokładne zapoznanie się z kartami technicznymi komponentów, które są częścią systemu. Informacje te można znaleźć na stronie www.quarelli.com. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami itp. W przypadku przypadkowego kontaktu zalecamy dokładne przemycie wodą z mydłem i skonsultowanie się z lekarzem. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec pyleniu lub ochłapaniu zaprawą. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zalecamy stosowanie masek ochronnych oraz rękawic. W przypadku pracy w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać wdychania pyłu. Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Aby zapobiec wysychaniu lub gęstnieniu produktu, po każdym użyciu zamknij wieczko.



Produkt do użytku profesjonalnego. Nabywca zobowiązuje się do dokładnego przestrzegania powyższych ostrzeżeń oraz wskazówek zawartych w karcie technicznej. Dokument może podlegać zmianom, projektant/użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za upewnienie się, że posiada najnowszą wersję dokumentu. Najnowsza wersja danej karty technicznej jest również dostępna pod adresem www.quarelli.com. W związku z tym poprzednio wydane wersje tracą ważność i muszą zostać zastąpione niniejszą wersją!

Data wydania: 01.06.2023 r.