



GRIP A310 PROJECT

UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

KARTA TECHNICZNA FP50

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Odpowiedni do chłonnych podłoży
- Wzmacnia przyczepność podłoża
- Łatwy w aplikacji, gotowy do użycia
- Bez zapachu

OPIS PRODUKTU

GRIP A310 PROJECT jest wydajnym, gotowym do użycia gruntem wzmacniającym przyczepność do powierzchni chłonnych. Odpowiedni do ścian i podłóg wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zabezpieczenia i wzmocnienia przyczepności chłonnych powierzchni poziomych i pionowych. Ułatwia aplikację mas samopoziomujących.

DANE TECHNICZNE

Baza	roztwór na bazie wody
Kolor	biały półprzezroczysty
Temperatura użycia	+10°C do +25°C
Czas utwardzenia	powierzchnie chłonne: ok. 30-60 minut

* Wartości podane dla pomieszczenia o temperaturze +23°C i 50% RT.

RODZAJE POWIERZCHNI

Powierzchnie betonowe chłonne i normalnie chłonne, płynny lub tradycyjny jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, płyty gipsowo-kartonowe, tynk, płytki.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże należy przygotować zgodnie ze sztuką budowlaną. Musi być czyste, nośne, gładkie, suche (bez wilgoci podciągającej kapilarnie), bez pęknięć, odtłuszczone i odkurzone.

Ślady starych farb, klejów, tynków i zapraw oraz mleczka cementowego należy usunąć mechanicznie.

W przypadku wilgoci szczątkowej podłoża większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą w postaci HYTEC E336 XTREM.

SPOSÓB UŻYCIA

Nałożyć równomiernie cienką warstwę GRIP A310 PROJECT przy użyciu wałka piankowego lub z krótkim włosiem (100-150 g/m²/warstwa). Może być konieczne nałożenie kilku warstw gruntu w celu pełnego zaimpregnowania podłoża.

Nie nakładać nadmiernie i unikać tworzenia kałuży.

Pozostawić do wyschnięcia na około 30 do 60 minut przed wylaniem zaprawy samopoziomującej. W przypadku jastrychu anhydrytowego należy odczekać 24 godziny przed dalszymi pracami.

Konieczne może być nałożenie kilku kolejnych warstw w celu całkowitego zaimpregnowania podłoża. Kolejne warstwy nakładamy prostopadłe do siebie.

Po wyschnięciu gruntu można nałożyć masy samopoziomujące (czas schnięcia zależy od chłonności podłoża, wilgotności, warunków temperaturowych i ilości nałożonego podkładu).

NARZĘDZIA

Wałek piankowy, wałek z krótkim włosiem.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi 100-150 g/m²/warstwa.

CZYSZCZENIE

Świeże plamy i zanieczyszczenia na narzędziach usuwać przy użyciu wody.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od warunków klimatycznych oraz rodzaju podłoża (patrz Sposób Użycia).

UWAGI

Należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe na 48 godzin przed rozpoczęciem prac. Ponowne włączenie może nastąpić stopniowo po 48 godzinach od zakończenia prac.

Należy przestrzegać czasu schnięcia.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30616163	kanister 20 kg

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- HYTEC E336 XTREM

ATESTY



POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.